

جامعة بوليتكنك فلسطين

كلية الهندسة والتكنولوجيا
دائرة الهندسة المدنية والمعمارية



"العوامل المؤثرة في مقاومة السحب بين الخرسانة وحديد التسليح"

طارق كايد جرادات

: . نبيل الجولاني

الخليل - فلسطين

2009

جامعة بوليتكنك فلسطين

الخليل - فلسطين



"العوامل المؤثرة في مقاومة السحب بين الخرسانة وحديد التسليح"

طارق كايد جرا

بناء على توجيهات الدكتور المشرف على مشروع التخرج وموافقة
تم تقديم هذا المشروع الى دائرة الهندسة المدنية
والمعمارية في كلية الهندسة والتكنولوجيا وذلك للوفاء الجزئي بمتطلبات
الدائرة لنيل درجة البكالوريوس في هندسة المباني.

رئيس الدائرة

. هيثم عياد

نبيل الجولاني

إهداء

الى والد الشعب الفلسطيني وكبير الشهداء..... مفجر الثورة وقائدها

رمز الشعب الفلسطيني نك الكاسر الجاسر الشهيد ياسر

عرفات .

الى رمز الامة العربية وفارسها الى من كان دوما يردد عاشت فلسطين

حرة عربية..... الشهيد صدام حسين .

الى نبع الحنان والعطاء تلك التي سهرت لراحتي واعطت كل ما تستطيع

..... امي الغالية

الى ذلك الرجل الذي ضحى من اجل ان اكون ناجحا في حياتي

..... _____

الى تلك الحركة التي افخر بالانتماء لها
....

..... الى كل من ساندني في حياتي

..... الى المدرسين والعمداء وادارة الجا .

الى كل هؤلاء اهدي هذا العمل المتواضع

الشكر والتقدير

بفضل الله وحمده تم استكمال مشروع التخرج، وبناء عليه فإنني أتقدم بجزيل الشكر والتقدير والعرفان إلى كل من ساهم في إنجاح وتطوير وتحسين هذا العمل. ونخص بالشكر جامعة بوليتكنك فلسطين وكلية الهندسة والتكنولوجيا ودائرة الهندسة المدنية والمعمارية. كما وأتقدم بالشكر والعرفان إلى الدكتور نبيل الجولاني الذي أشرف على هذا المشروع وقدم ا مساعدة وعون وإرشاد وخاصة في مراجعة وتنقيح هذا التقرير. أتقدم بالشكر الجزيل أيضا إلى موظفي دائرة الاستشارات وخدمة المجتمع وبالأخص الأستاذ جبريل الشويكي على جهوده المتميزة التي قدمها ا في تحضير العينات واجراء الفحوصات، كما اتقدم بالشكر الجزيل لكل من ساندني من اصدقائي في تجهيز الخلطات الخرسانية واطص بالذكر اخي محمد الدرعاوي واخي نيبال كفاقي.

إلى كل هؤلاء أسدي إليهم الشكر والتقدير والعرفان

هذا البحث هو محاولة لدراسة بعض العوامل المؤثرة في مقاومة السحب بين حديد التسليح والخرسانة. تم تحضير عينات خرسانية على شكل متوازي مستطيلات (Prisms) بأبعاد 10x10x20 سم (طولxعرضx ارتفاع) ، وتم استخدام قضبان تسليح فولاذية بطول مختلفة بحيث يتم وضعها في العينات الخرسانية بالاتجاه الطولي من الطرفين، وتم فحص مقاومة الشد بواسطة سحب القضبان الفولاذية من العينات الخرسانية بعد فترات زمنية محددة من تجهيز العينات والمعالجة.

أهم متغيرات البحث التي تم دراسة أثرها على مقاومة السحب لحديد التسليح من الخرسانة هي ، العمر الزمني للعينات الخرسانية (7 و 14 و 28 يوم) ، وقطر القضبان الفولاذية (12 ، 14، و 16 ملم) تم فحص أثر نوع الخلطة الخرسانية على مقاومة السحب بين حديد التسليح والخرسانة (B300 B200). وقد تمت جميع الفحوصات على جهاز الفحص الشامل (Universal Testing Machine) التي تصل قدرته القصوى إلى 1200 kN الشد.

وتم حساب مقاومة السحب لحديد التسليح من الخرسانة عن طريق المعادلة التالية:

$$\tau = F / d.L$$

حيث:

τ : مقاومة السحب لحديد التسليح (كغم/سم)

F : قوة السحب (كغم)

d : قطر قضيب الحديد المستعمل في العينة (سم)

L : عمق التثبيت للحديد داخل العينة الخرسانية (سم)

Abstract:

This research project is an attempt to investigate the pull out strength of reinforcement steel from concrete. Samples were prepared as Prism shape, with dimensions of 20x10x10 cm (length, width and height). The reinforcement steel were centrally embedded in the middle of the prism in the long direction from both sides.

The research variables included curing time of samples (7, 14 and 28 days), bars diameters (12, 14 and 16 mm), and the grade of concrete mixture (B200, B300).

Compressive strength of concrete cubes and pull out strength of steel reinforcement were carried out on the Universal Testing Machine (UTM), available at the materials laboratories at the PPU. Pull out strength was compute according the to following formula,

$$\dagger = F / \pi \cdot d \cdot L$$

Where:

\dagger = pullout strength (kg/cm²)

F = pull out force (kg)

d = bars diameter (cm)

L = Embedment lengths of reinforcement bars (cm)

فهرس المحتويات

| | |
|------|--|
| | |
| I | |
| II | الإهداء |
| III | الشكر والتقدير |
| IV | ملخص باللغة العربية |
| V | ملخص باللغة الإنجليزية |
| VI | فهرس المحتويات |
| VIII | فهرس الأشكال والصور |
| X | فهرس الجداول |
| | |
| 1 | 1.1 |
| 3 | 1.2 أهداف وأهمية البحث |
| 3 | 1.3 متغيرات البحث |
| 5 | 1.4 طريقة البحث |
| 7 | : |
| | : خصائص المواد المستخدمة والفحوصات المخبريه |
| | 3.1 |
| | 3.1.1 |
| | 3.1.2 حديد التسليح |
| 14 | 3.2 الفحوصات المخبريه |
| 14 | 3.2.1 فحص الهبوط للخلطات الخرسانية |
| 14 | 3.2.2 |
| 15 | 3.2.3 فحص مقاومة سحب حديد التسليح من الخرسانة |
| 18 | : النتائج والتجارب العملية |
| | . نتائج الفحوصات المخبرية |

| | |
|----|--|
| 18 | 4.1.1 نتائج تجربة فحص الهبوط للخلطات الخرسانية |
| 18 | 4.1.2 نتائج فحص مقاومة الضغط للعينات |
| 18 | 4.1.3 نتائج فحص مقاومة السحب بين حديد التسليح والخرسانة |
| | B200 . |
| | B300 . |
| | B300 B200 . |
| | . مقارنة اثر قطر حديد التسليح |
| | . مقارنة بين مقاومة السحب لحديد التسليح ومقاومة الضغط للخرسانة |
| | : النتائج والتوصيات |
| | |

فهرس الأشكال والصور

| | |
|----|---|
| | |
| | (1-1): تمثيل لمقاومة السحب في الحديد بواسطة الاحتكاك |
| | (-) : قوى السحب في قضيب التسليح |
| | (-) : مكونات الخرسانة قبل عملية الخلط |
| | (-) : الخلطة الخرسانية جاهزة |
| | (-) : مكعبات الصب للعينات قبل صب الخرسانة بها |
| | (-) : الإطار المعدني المستخدم لحصر عينة الخرسانة أثناء الفحص |
| | (-) : حديد مبروم |
| | (-) : قضيب حديد مع خطاف |
| 13 | (2-) : شد حديد التسليح |
| 14 | (3-) : ادوات فحص الهيد |
| 15 | (4-) : عينات خرسانة غير مسلحة لفحص مقاومة الكسر |
| 15 | (5-) : عملية فحص عينات الضغط |
| 16 | (6-) : العينات بعد صبها في المكعبات الخاصة |
| 16 | (7-) : عينة خرسانة مع قضيب التسليح قبل الفحص |
| 17 | (8-) : الحديد لحصر العينة الخرسانية |
| | (-) : العلاقة بين زمن المعالجة ومقاومة الضغط |
| 22 | (-) : العينة بعد فحصها على الجهاز وسحب الحديد منها |
| 23 | (-) : شكل الانهيار بعد شد قضيب الحديد من العينة الخرسانية |
| | (-) : العلاقة بين زمن المعالجة للعينة وقوة السحب لقضبان تسليح قطر B200 |
| | (-) : العلاقة بين زمن المعالجة للعينة وقوة السحب لقضبان تسليح قطر B300 |
| 25 | (-) : العلاقة بين زمن المعالجة للعينة ومقاومة السحب لقضبان تسليح B200 12 |
| 26 | (-) : العلاقة بين زمن المعالجة للعينة ومقاومة السحب لقضبان تسليح B200 14 |

| | |
|----|---|
| 27 | (6-): العلاقة بين زمن المعالجة للعينه ومقاومة السحب لقضبان تسليح B200 16 |
| | (7-): العلاقة بين زمن المعالجة للعينه ومقاومة السحب لقضبان تسليح B300 12 |
| | (8-): العلاقة بين زمن المعالجة للعينه ومقاومة السحب لقضبان تسليح B300 14 |
| | (9-): العلاقة بين زمن المعالجة للعينه ومقاومة السحب لقضبان تسليح B300 16 |
| | (10-): العلاقة بين زمن المعالجة للعينه ومقاومة السحب لقضبان تسليح 12 ملم و عمق تشريك 5 |
| 32 | (11-): العلاقة بين زمن المعالجة للعينه ومقاومة السحب لقضبان تسليح 14ملم و عمق تشريك 5 |
| 33 | (-): العلاقة بين زمن المعالجة للعينه ومقاومة السحب لقضبان تسليح 16ملم و عمق تشريك 5 |
| 34 | (-): العلاقة بين زمن المعالجة للعينه ومقاومة السحب لقضبان تسليح 12ملم و عمق تشريك 5 |
| 35 | (-): العلاقة بين زمن المعالجة للعينه ومقاومة السحب لقضبان تسليح ملم و عمق تشريك |
| 36 | (-): العلاقة بين زمن المعالجة للعينه ومقاومة السحب لقضبان تسليح ملم و عمق تشريك |
| 37 | (-): العلاقة بين زمن المعالجة للعينه ومقاومة السحب لقضبان تسليح ملم و عمق تشريك |
| 38 | (-): العلاقة بين زمن المعالجة للعينه ومقاومة السحب لقضبان تسليح ملم و عمق تشريك |
| 39 | (-): العلاقة بين زمن المعالجة للعينه ومقاومة السحب لقضبان تسليح ملم و عمق تشريك |
| 40 | (-): العلاقة بين زمن المعالجة للعينه ومقاومة السحب لقضبان تسليح بعمق تشريك B200 |
| 41 | (-): العلاقة بين زمن المعالجة للعينه ومقاومة السحب لقضبان تسليح بعمق تشريك B200 |
| 42 | (-): العلاقة بين زمن المعالجة للعينه ومقاومة السحب لقضبان تسليح بعمق تشريك B200 |
| 43 | (-): العلاقة بين زمن المعالجة للعينه ومقاومة السحب لقضبان تسليح بعمق تشريك B300 |
| 44 | (-): العلاقة بين زمن المعالجة للعينه ومقاومة السحب لقضبان تسليح بعمق تشريك B300 |

| | |
|---|--|
| 5 | (-) : العلاقة بين زمن المعالجة للعينة ومقاومة السحب لقضبان تسليح بعمق تشريك B300 |
| | (-) : العلاقة بين مقاومة الضغط ومقاومة السحب لخرسانة B200 |
| | (-) : العلاقة بين مقاومة الضغط ومقاومة السحب لخرسانة B300 |
| | (-) : العلاقة بين مقاومة الضغط ومقاومة السحب B200 |
| | (-) : العلاقة بين مقاومة الضغط ومقاومة السحب لخرسانة B300 |
| | (-) : العلاقة بين مقاومة الضغط ومقاومة السحب لخرسانة B200 |
| | (-) : العلاقة بين مقاومة الضغط ومقاومة السحب لخرسانة B300 |

فهرس الجداول

| | |
|--|--|
| | |
| | (-) : نسب الخلط في الخرسانة |
| | (-) : النتائج النهائية لفحوصات الخرسانة B200 . |
| | (-) : النتائج النهائية لفحوصات الخرسانة B300 . |


. مقدمه:

تعتبر مقاومة الشد في حديد التسليح ومقاومة السحب بين الخرسانة وحديد التسليح من أهم العناصر التي تتحكم في متانة ومقاومة المباني الخرسانية للإجهاد والعزوم المختلفة. عادة ما يتم تحويل القوى وجاهادات الداخل بين الخرسانة وحديد التسليح بطرق ، وآليات تبادلية للحفاظ على التوازن وعدم حدوث انهيار بأي شكل من الأشكال.

تعتمد مقاومة السحب في حديد التسليح عدة عوامل، منها نوع الحديد المستخدم وعمق التشريب وقطر القضبان المستخدمة بالإضافة إلى عوامل أخرى تتعلق بالمواد المستخدمة في الخلطات الخرسانية.


ان استخدام كميات كبيرة من الحديد قد يؤدي إلى عدد من المشاكل في الخرسانة المسلحة من أهمها ازدحام الحديد وصعوبة صب الخرسانة وبالتالي حدوث نوع من التعشيش في الخرسانة ونقصان المقاومة بسبب الفراغات الناشئة عن عدم تجانس الوسط الخرساني حول حديد التسليح كما أن استخدام كميات كبيرة من حديد التسليح في ظل الارتفاع المتزايد في أسعار الحديد سوف يؤدي إلى تضاعف تكاليف الإنشاء بشكل عام. إن ابتكار طرق وأساليب لزيادة مقاومة السحب (زيادة التماسك) بين حديد التسليح والخرسانة، قد يؤدي إلى زيادة فاعلية حديد التسليح واستخدام كميات أقل في ظل الازدياد السريع في أسعار الحديد. إن هذه الدراسة تهدف بالدرجة الأولى إلى التعرف على طبيعة مقاومة السحب بين الخرسانة وحديد التسليح والعوامل المؤثرة ، وطبيعة وأشكال الانهيار الناتج عن سحب القضبان المعدنية من الخرسانة.

هناك بعض القوانين المستخدمة التي تمثل عملية تحويل قوى ومقاومة السحب بين الخرسانة وحديد التسليح، أهمها قانون الاحتكاك. شكل رقم (-) يبين مبدأ تحويل القوى بين قضيب من حديد التسليح والخرسانة المحيطة به. في هذا النظام يلاحظ أن مقاومة السحب تعتمد بشكل مباشر على قوى الحصر العمودية على قضيب حديد التسليح (confining pressure) وعلى معامل الاحتكاك بين الحديد والخرسانة. يمكن زيادة قوى الحصر الأفقية بواسطة زيادة غطاء الخرسانة واستخدام حديد تسليح معاكس لاتجاه الشقوق الناتج عن عملية سحب قضبان التسليح.



(-) : تمثيل لمقاومة السحب في الحديد بواسطة الاحتكاك

الشكل رقم (-) يوضح مقطع لوسط خرساني وقضيب تسليح، مشار عليه برموز تمثل مقاومة الالتصاق والاختراق لقضيب التسليح ومقاومة القص في الخرسانة، حيث ان (V_a) تمثل قوة الالتصاق بين حديد التسليح والخرسانة، و (f_b) تمثل مقاومة الاختراق على سطح القضيب، و (V_c) تمثل مقاومة القص في الخرسانة.



(-) : قوى السحب في قضيب التسليح

. أهداف البحث وأهميته:

الهدف الرئيسي من هذا البحث هو دراسة العوامل المؤثرة في مقاومة السحب بين حديد التسليح والخرسانة وتحديد إمكانية الاستفادة من تعديل خصائص بعض مكونات الخرسانة المسلحة لتحسين مقاومة التلاصق بين الخرسانة وحديد التسليح وزيادة مقاومة السحب في الحديد. إن أهمية هذا البحث من ارتفاع تكلفة الإنشاء والناجئة عن ارتفاع أسعار حديد التسليح، وبالتالي فإن أي دراسة تسهم في تقليل تكاليف الإنشاء وتقليل استخدام كميات حديد التسليح قد يكون لها آثار إيجابية على قطاع الإنشاءات بشكل عام، وسوف يستفيد من هذا البحث قطاع واسع من الناس بالإضافة للشركات والحكومات.

. متغيرات البحث

في هذا البحث تم اعتماد عدد من المتغيرات الخاصة بالحديد والخرسانة كالتالي :

(A) قطر قضبان حديد التسليح (Bars diameter)

وقد تم استخدام قضبان بأقطار و و ملم

(B) عمق التشريك في العينات الخرسانية (embedment length)

تم تشريك ال نيد بداخل العينات الخرسانية لأعماق تتراوح بين 5 سم و 5 سم مع خطاف و 10 سم.

(C) نوع الخرسانة ومقاومتها للضغط (Concrete grade)

تم تحضير نوعين من الخلطات الخرسانية بحيث تتغير نسبة الحبيبات الخشنة عن الحبيبات الناعمة والرمل في الخلطة الخرسانية مع تثبيت نسبة الأسمنت والماء، بمعنى آخر تم إجراء فحوصات مقاومة السحب لحديد التسليح على نوعين من الخرسانة بمقاومة ضغط مختلفة (خرسانة B200 وخرسانة B300) والجدول (-) المبين لاحقا يوضح نسب الخلط المستخدمة في هذا البحث.

والصور (-) و (-) توضح كيفية عمل الخلطة الخرسانية.



صورة (-) : مكونات الخرسانة قبل عملية الخلط



صورة (-) : الخلطة الخرسانية جاهزة

. طريقة البحث

(تجهيز القوالب التي سيتم عمل العينات الخرسانية ، وهي ذات إبعاد $X \times X$ سم وتحضير قضبان الحديد التي سيتم استخدامها وتشريكها في الخرسانة التي سيتم في هذه القوالب، والصورة (-) تبين القوالب التي تم استخدامها.



صورة (-) : بات الصب للعينات قبل صب الخرسانة بها

ولتفادي حدوث انهيار في الخرسانة ، فقد تم صناعة إطار خاص لحصر العينات أثناء الفحص صورة رقم (-)، وقد تم استخدام هذا الإطار المعدني أثناء فحص العينات.



صورة (-) : الإطار المعدني المستخدم لحصر عينة الخرسانة أثناء الفحص

(تجهيز الخلطات الخرسانية وصب العينات بعد تثبيت قضبان التسليح بداخل العينات من جهتين متقابلتين .

(تجهيز عينات مكعبة من نفس الخرسانة لفحص مقاومة الضغط .

(فك العينات بعد ساعة من صبها ووضعها في حوض المعالجة بالماء وذلك لمدة أسبوع .

(بعد أسبوع تم إخراج العينات جميعها من حوض المعالجة وتركها بعض الوقت لتجف يقدر بساعتين، ثم تم إجراء فحص مقاومة الخرسانة للضغط ويجب الملاحظة ان عينات فحص الكسر لا تحتوي على أي قضبان تسليح . ا في عينات فحص قوة سحب الحديد .

(إجراء فحص على العينة الأولى لمقاومة الضغط للخرسانة ومقاومة السحب لحديد التسليح

وإجراء فحوصات مماثلة بعد و يوم من تاريخ الخلط، وتوثيق النتائج وتحليلها ومقارنتها .

(تجهيز عينات خرسانية مختلفة لفحص أثر المتغيرات سابقة الذكر على مقاومة الضغط للخرسانة ومقاومة السحب بين حديد التسليح والخرسانة .

تعرف الخرسانة ، خليط غير متجانس من الركام (الحصمة) و الأسمنت و الماء مع بعض الفراغات و يمكن إضافة بعض المواد الأخرى (المضافات) للحصول على خواص معينة. يتم اختيار نسب هذه المواد للحصول على الخرسانة التي تبدأ بالتصلب التدريجي مع الوقت حتى تصبح صلبة وقوية ، وتتفاوت قوتها حسب المكونات الأساسية وكذلك حسب طريقة الرج أثناء الصب ونوعية المعالجة. تعتبر الخرسانة قوية في مقاومة إجهاد الضغط وضعيفة جدا في مقاومة إجهاد الشد. وللتغلب هذه المشكلة فإن الحديد يستخدم مع الخرسانة وهو مقاوم ممتاز لقوى الشد وقوى الضغط والخرسانة يمكن أن تقسم من حيث مكوناتها إلى خرسانة عادية وخرسانة وهي التي تحتوي حديد التسليح لمقاومة إجهادات الشد [] .

كما يوجد أنواع أخرى من الخرسانة المسلحة التي لها صفات و استخدامات خاصة مثل:

- الخرسانة المسلحة المصبوبة تحت الماء.

- الخرسانة المسلحة المقاومة للحريق.

- الخرسانة المسلحة المقاومة للإشعاعات الذرية.

- الخرسانة المسلحة للسدود.

- الخرسانة المسلحة ضد القنابل.

- الخرسانة المسلحة المقاومة للزلازل.

- الخرسانة المسلحة الملونة.

كما أن الطرق المختلفة لتجهيز منتجات الخرسانة المسلحة يكسبها أسماء أخرى :

-الخرسانة المصبوبة في الموقع (In-Situ concrete).

-الخرسانة مسبقة الصب (Pre-Cast concrete)

-الخرسانة سابقة الإجهاد (Pre-Stressed concrete)

وتحتوي الخلطة الخرسانية عادة على (-) % أسمنت و (-) % ركام ناعم وخشن و

(-) % ماء بالإضافة إلى نسبة (-) % هواء محبوس بداخل الخرسانة. (هذه النسب

هي نسب المكونات إلى الحجم الكلي للخرسانة).

وفيما يلي شرح مبسط لاهم مكونات الخلطة الخرسانية:

1. _____

الأسمنت هو تلك المادة الناعمة الداكنة اللون التي تمتلك خواص تماسكية وتلاصقية بوجود الماء مما يجعله قادراً على ربط مكونات الخرسانة ببعضها البعض و تماسكها مع حديد التسليح. ويتكون الأسمنت من مواد خام أساسية هي كربونات الكالسيوم الموجودة في الحجر الكلسي، والسيليكات الموجودة في الطين والرمل، والألومينا (أكسيد الألمنيوم)، وأكسيد الحديد. وهناك عدة أنواع من الاسمنت تأخذ اسمها من الغرض منها ولزوم استعمالها ولكن تبقى مكوناتها الأساسية واحدة وان اختلفت نسبتها من نوع لآخر ومن أهم هذه الأنواع : الاسمنت البورتلاندي العادي ، الاسمنت البورتلاندي سريع التصلد ، الاسمنت المنخفض الحرارة ، الاسمنت المقاوم للأملاح و الكبريتات ، ... الخ .

عادة ما تجرى على الأسمنت بعض الفحوصات للتأكد من خصائصه ، وأهم هذه الفحوصات هي نعومة الأسمنت وفحص القوام القياسي للعجينة الأسمنتية. وزن الشك الابتدائي والنهائي والتحليل الكيماوي للاسمنت ومقاومة الأسمنت للضغط والشد المباشر. وفي هذا البحث سوف يتم استخدام الاسمنت التركي.

2. _____

يجب أن يكون الماء المستخدم خالياً من المواد الضارة مثل الزيوت والشحوم والأملاح والأحماض والقلويات والمواد العضوية والقلين والمواد الناعمة سواء كانت هذه المواد ذائبة أو معلقة. ويعتبر الماء الصالح للشرب صالحاً للخلطات الخرسانية.

ويتم تحديد كمية ماء الخلط بحيث تتراوح نسبة الماء إلى الاسمنت من 35% إلى 60% وذلك حسب درجة التشغيل والعمل المطلوب انجازه وقد تم التوصل إلى أن زيادة كمية ماء الخلط تؤدي إلى حدوث مشاكل في الخرسانة منها حدوث انفصال حبيبي في الخرسانة الطازجة وصعوبة وصل الخرسانة القديمة بالخرسانة حديثة الصب وغيرها .

3. —

الركام له تأثير كبير على خواص الخرسانة ونوعيتها لكونه يشغل حوالي (-) % من الحجم الكلي للكتلة الخرسانية. ويتكون الركام بصورة عامة من حبيبات صخرية متدرجة في الحجم منها حبيبات صغيرة كالرمل والأخرى حبيبات كبيرة كالحصى. وإضافة إلى كون الركام يشكل الجزء الأكبر من هيكل الخرسانة والذي يعطي للكتلة الخرسانية استقرارها ومقاومتها للقوى الخارجية والعوامل الجوية المختلفة كالحرارة والرطوبة والتجمد ف يقلل التغيرات الحجمية الناتجة عن تجمد وتصلب عجينة الاسمنت عند تعرض الخرسانة للرطوبة والجفاف . ولذا فإن الركام يعطي للخرسانة متانة أفضل مما لو استعملت عجينة الاسمنت لوحدها. وعند اختيار الركام لغرض الاستعمال في خرسانة معينة يجب الانتباه بصورة عامة إلى نـ متطلبات هي: اقتصادية الخليط ، المقاومة الكامنة للكتلة المتصلبة ، والمتانة المحتملة لهيكل الخرسانة. ومن الخواص المهمة الأخرى لركام الخرسانة هي تدرج . ولغرض الحصول على هيكل خرساني كثيف يجب أن يكون تدرج ركام الخرسانة مناسباً وذلك بتحديد نسبة الركام الناعم والركام الخشن في الخليط. بالإضافة إلى ذلك يكون تدرج حبيبات الركام عاملاً مهماً في السيطرة الخرسانة الطرية. فعند تحديد كمية الركام الموجود في وحدة الحجم للخرسانة تكون قابلية تشغيل الخليط أكثر عندما يكون تدرج الركام مناسباً وبذلك تكون الحاجة لكمية الماء اللازمة للخليط أقل وهذا بدوره يؤدي إلى زيادة مقاومة الخرسانة الناتجة. كما ويؤثر الركام على الكلفة الكلية للخرسانة .

حديد التسليح .

الحديد هو عنصر كيميائي وفلز ، من أقدم المعادن المكتشفة ، يرمز له بالرمز Fe وعدده الذري ، وفي الجدول الدوري يقع الحديد في المجموعة الثامنة والدورة الرابعة، وهو عنصر ضروري لحياة الإنسان كونه يدخل في تركيب هيموجلوبين الدم وكذلك لحياة النباتات كونه يدخل في تركيب الكلوروفيل. ويحتل الحديد المركز الرابع من حيث وجوده ضمن عناصر القشرة الأرضية، وهو فلز قابل للطرق والسحب ويدخل في صناعة العديد من السبائك. يعد الحديد أقوى الفلزات على الإطلاق وأكثرها أهمية للأغراض الهندسية شرط حمايته من الصدأ. (أي التفاعل مع الأكسجين) وهناك عدة طرق لحماية الحديد من الصدأ وأبسطها منع تماس الأكسجين والرطوبة عن الحديد وذلك بتغليف الحديد بمادة عازلة مثل استخدام الأصباغ أو عوازل PVC

. من أفضل الطرق المستخدمة في الصناعة هي استخدام نظام الحماية الكاثودية لحماية الحديد من الصدأ والتآكل. الصورة رقم (-) بين نموذج للحديد المبروم.



صورة (-): حديد مبروم

هناك بعض الدراسات [2,3,4] التي أجريت لفحص أداء قضبان حديد التسليح وعمق التشريك في الخرسانة عالية الإجهاد. كما تمت دراسة أثر عدد من المتغيرات وموقع وضع قضبان التسليح. وقد أظهرت النتائج أنه في حالة الخرسانة عالية الإجهاد فإن زيادة طول التشريك ليست فعالة لزيادة مقاومة السحب لقضبان التسليح المبرومة، خاصة عندما يكون الغطاء الخرساني قليل.

[]، أجريت لدراسة أثر قطر قضبان التسليح في مقاومة السحب للخرسانة العادية فقد أظهرت النتائج أن مقاومة سحب حديد التسليح تنقص بشكل طفيف بزيادة قطر قضبان التسليح.

[] أجريت لفحص تأثير قطر قضبان التسليح على مقاومة السحب في الخرسانة عالية الإجهاد، فقد أظهرت النتائج أن مقاومة السحب بين حديد التسليح والخرسانة تكون أعلى في حالة استخدام قضبان تسليح بأقطار صغيرة مقارنة مع استخدام قضبان بأقطار كبيرة.

ويجب الاشارة هنا انه تم اجراء فحوص شد للحديد نفسه قبل تشريكه بعينة الخرسانة وكانت النتائج مطابقة للمواصفات من حيث نقطة الخضوع و اكبر قوة شد يتحملها حديد التسليح قبل كسره، حيث ان حديد التسليح يعتبر فاشلا اذا نقصت نقطة الخضوع عن الارقام التالية :

حديد قطر = /

حديد قطر 14 = /

حديد قطر = /

وبعد اجراء عدد من الفحوص على بعض قضبان الحديد المستخدمة في هذا البحث كان حديد التسليح فيها مطابقا للمواصفات فلم تقل نقطة الخضوع لاي منها عن الارقام السابقة ، اما بالنسبة لقوة الشد لهذه الانواع من الحديد فهي موضحة لنتائج النهائية .

المخبريه

تم تصميم خلطات خرسانيه لتستخدم في هذا البحث بمقاومة كغم/سم و كغم/سم
 بأن هذا النوع من الخرسانة استخدم مع بعض متغيرات البحث (بحث أثر عمق التشريك وقطر
 فضيب التسليح على مقاومة السحب) .

والجدول (-) يوضح نسب الخلط المستخدمة في الخلطات الخرسانية المستخدمة في هذا البحث:
 جدول (-): نسب الخلط في الخرسانة

| B300 | B200 | المادة |
|---------------------------|---------------------------|---------------|
| غم | غم | ركام خشن |
| غم | غم | ركام ناعم () |
| غم | غم | رمل |
| غم | غم | اسمنت |
| % من نسبة الاسمنت = غم | % من نسبة الاسمنت = غم | ماء |

وقد تم اعتماد هذه النسب وتجهيز العينات بحيث تتناسب مع عدد المكعبات التي سيتم صبها في كل
 خلطة.

. . . حديد التسليح

تم استخدام نوع واحد ن حديد التسليح في هذا البحث وهو الحديد المبروم، وتم استخدام عدد من
 الأقطار تتراوح بين حديد قطر و ملم، والصورة (-) توضح قضبان الحديد مع
 خطاف التي استخدمت في هذا البحث.



صورة (-) : قضيب حديد مع خطاف

وقد تم اجراء فحص الشد لحديد التسليح المستخدم وكانت نتائج الفحوصات كما يلي:

حديد قطر = كغم/سم

حديد قطر = كغم/سم

حديد قطر = كغم/سم

والصورة (-) تبين فحص مقاومة الشد لحديد التسليح المستخدم.



صورة (-) : فحص شد حديد التسليح

ألمخبريه

.. فحص الهبوط للخلطات الخرسانية

تم هذا الفحص قبل صب الخرسانة في القوالب وذلك بوضعها في المخروط ودكها داخله حسب المواصفات القياسية ثم إزالة المخروط لمعرفة نسبة الهبوط في العينات، والصورة (-) تبين ادوات فحص هبوط الخرسانة.



صورة (-) : ادوات فحص الهبوط للخرسانة

.. تم فحص العينات بعد أسبوع وأربعة عشر يوما وثمانية وعشرين يوما لحساب مقاومة الخرسانة وتحملها للضغط والصور (-) و (-) تبين عينات الضغط وعملية فحص عينات الضغط.



صورة (-) : عينات خرسانة غير مسلحة لفحص مقاومة الكسر



صورة (-) : ص عينات الضغط

سحب حديد التسليح

وهو هدف المشروع الرئيسي، حيث تم وضع العينات الخرسانية المسلحة بالحديد على جهاز سحب الحديد ويحتوي الجهاز على مجسات موضوعة في أعلى العينة الخرسانية عند وضعها ومجس رابع في أسفل العينة وتم سحب الحديد وقراءة القوة التي تصل عنده العينة للانهيان من خلال

الشاشة الإلكترونية الموجودة أعلى الجهاز والتي تم تحديدها من خلال المجسات الأربعة الموجودة على الجهاز، والصور (-) و (-) و (-) توضح العينات التي سيتم سحب الحديد منها بعد صبها في القوالب وقبل فحصها وعملية سحب الحديد من الخرسانة.



صورة (6-): العينات بعد صبها في المكعبات الخاصة



صورة (7-): عينة خرسانة مع قضيب التسليح قبل الفحص



صورة (8 -): اختبار سحب الحديد من الخرسانة موضعا الإطار المعدني لحصر العينة الخرسانية

العملية

لفحوصات المخبرية :

نتائج تجربة فحص الهبوط للخلطات الخرسانية :

بعد اجراء الخلطة الخرسانية في المختبر وقبل صبها في القوالب لانشاء العينات تم فحص نسبة الهبوط في هذه الخرسانة ، وقد تم فحص الهبوط في نوعي الخرسانة المستخدمة في هذا المشروع ووجد ان نسبة الهبوط في الخلطة التي استخدمت لصب العينات النهائية لخرسانة B200 تقريبا سم ولخرسانة B300 تقريبا سم.

للعينات :

يجب الإشارة هنا انه تم عمل عدد من المكعبات لحساب مقاومة الضغط قدرت بست عينات لكل خلطة، اثنتين منها تم فحصها بعد سبعة ايام واثنتين بعد يوما واثنتين تم فحصها بعد يوما.

تجهيز العينات :

باستخدام مكعبات صممت خصيصا لهذا العمل تم تجهيز العينات المستخدمة في الفحوصات النهائية وذلك بمراعاة نسب الخلط الوزنية لنوعي الخرسانة المستخدمة والمبيد الجدول (-) . وقد تمت معالجة جميع العينات في حوض المعالجة لمدة و و يوم.

مقاومة السحب بين حديد التسليح والخرسانة :

يجب الإشارة هنا انه تم عمل عينات لفحص مقاومة السحب لحديد التسليح في الخرسانة صورة (-) وقد تم فحص هذه العينات بعد ايام و يوما و ولحساب قوة مقاومة سحب حديد التسليح ل (مثال رقمي) (بعد ايام):
(عينة باستخدام قطر ، خرسانة B300 ، تشريك سم)

$$\tau = F / .d.L$$

$$= . * . / 3.14 * . * .$$
$$= . \text{ kg/cm}^2$$

وإشارة هنا انه تم اعتبار طول القضيب في العينة سم لان كل القضيب الذي تم سحبه تم تشريكه بمسافة سم وفي هذه العينة سحب قضيب واحد وهو كان الأضعف من القضيبين في العينة وبقي القضيب الثاني ولم يتعرض للسحب، اما بالنسبة للرقم . فتم ضرب النتيجة في هذا الرقم للتحويل من كيلو نيوتن/م الى كغم/سم .

اما بالنسبة لنفس ا (بعد 14 يوما) :

$$\tau = F / d.L$$

$$= . *0.0102 / 3.14 * 0.01 * 0.0$$

$$= . \text{ kg/cm}^2$$

اما بالنسبة لنفس العينة (بعد يوما) :

$$\tau = F / d.L$$

$$= 12.55 * 0.0102 / 3.14 * . * 0.0$$

$$= 68 \text{ kg/cm}^2$$


والجدول رقم (-) و (-) يظهران النتائج النهائية لجميع العينات بجميع اقطارها واعماق تشريكها لنوعي الخرسانة (B300, B200)، والشكل (-) يبين العلاقة بين زمن المعالجة ومقاومة الضغط لنوعي الخرسانة المستخدمة في هذا البحث والصور (-) و (-) تبين ال الانهيار في العينات بعد سحب حديد التسليح منها.

جدول (-) : النتائج النهائية لفحوصات الخرسانة B200 .

| مقاومة السحب بين الحديد والخرسانة / | | | السحب بين الخرسانة وحديد التسليح () | | | للحديد / | / | | | القضيب () | التشريك () | الحديد | B200 |
|-------------------------------------|-----|------|--------------------------------------|------|------|----------|-----|-----|------|------------|-------------|--------|------|
| يوم | يوم | ايام | يوم | يوم | ايام | | يوم | يوم | ايام | | | | |
| . | . | . | 1046 | 790 | 690 | 6555 | 203 | 150 | 127 | | 5 | | |
| . | . | . | 1163 | 886 | 734 | 6450 | 203 | 150 | 127 | | | | |
| | | . | 1281 | 904 | 811 | 6177 | 203 | 150 | 127 | | | | |
| .5 | . | .3 | 1102 | 750 | 703 | 6555 | 205 | 154 | 133 | | 5 | | |
| . | .3 | . | 1336 | 974 | 853 | 6450 | 205 | 154 | 133 | | | | |
| . | .5 | .4 | 1550 | 1093 | 965 | 6177 | 205 | 154 | 133 | | | | |
| . | | . | 1643 | 1243 | 1066 | 6555 | 199 | 147 | 125 | | | | |
| | . | . | 1714 | 1284 | 1178 | 6450 | 199 | 147 | 125 | | | | |
| . | . | . | 1768 | 1296 | 1191 | 6177 | 199 | 147 | 125 | | | | |

جدول (-) : النتائج النهائية لفحوصات الخرسانة B300 .

| مقاومة السحب بين الحديد والخرسانة / | | | قوة السحب بين الخرسانة وحديد التسليح () | | | للحديد / | | | | القضيب () | شريك () | الحديد | B |
|-------------------------------------|-----|------|--|------|------|----------|-----|-----|------|------------|----------|--------|---|
| يوم | يوم | ايام | يوم | يوم | ايام | | يوم | يوم | ايام | | | | |
| . | . | . | 1281 | 963 | 906 | 6555 | 293 | 213 | | | 5 | | |
| . | . | . | 1220 | 962 | 897 | 6450 | 293 | 213 | | | | | |
| . | . | . | 1354 | 1072 | 1000 | 6177 | 293 | 213 | | | | | |
| . | . | . | 1510 | 1193 | 1072 | 6555 | 281 | 204 | | | 5 | | |
| . | . | . | 1723 | 1365 | 1211 | 6450 | 281 | 204 | | | | | |
| . | . | . | 1846 | 1400 | 1286 | 6177 | 281 | 204 | | | | | |
| . | . | . | 2005 | 1662 | 1458 | 6555 | 284 | 209 | 183 | | | | |
| . | . | . | 2075 | 1600 | 1477 | 6450 | 284 | 209 | 183 | | | | |
| . | . | . | 2291 | 1723 | 1583 | 6177 | 284 | 209 | 183 | | | | |



(-) :العلاقة بين زمن المعالجة ومقاومة الضغط




صورة (-) : العينة بعد فحصها على الجهاز وسحب الحديد منها




صورة (-) : شكل الانهيار بعد شد قضيب الحديد من العينة الخرسانية

والاشكال (-) و (-) تبين العلاقة بين زمن المعالجة وقوة السحب لحديد التسليح للنوعي الخرسانة باستخدام حديد تسليح قطر ملم عند اعماق التشريك المختلفة.



(-) : العلاقة بين زمن المعالج عينة وقوة السحب لقضبان تسليح قطر . B200




(-) : العلاقة بين زمن المعالج عينة وقوة السحب لقضبان تسليح قطر . B300

ويتبين من الشكلين السابقين ان قوة السحب لحديد التسليح في حالة تشريك منها في حالة تشريك عطي اقل قيمة لقوة السحب، بينما اعطى تشريك مع خطاف قيمة اعلى من تشريك سم بدون خطاف واقل من تشريك السحب، ومن الملاحظ ان قوة السحب تتناسب تناسبا طرديا مع قطر حديد التسليح وعمق التشريك، فكلما زاد قطر حديد التسليح وزاد عمق التشريك تزيد قيمة قوة السحب وتقل قيمة مقاومة السحب بين الحديد والخرسانة، وبالتالي فان العلاقة بين مقاومة السحب لحديد التسليح وقوة السحب هي علاقة عكسية فكلما كانت قوة السحب للحديد اكبر ما يمكن كانت قيمة مقاومة السحب اقل ما يمكن.

B200

: B200 وحديد قطر

يبين الشكل (-) العلاقة بين زمن المعالجة ومقاومة السحب لقضبان تسليح قطر ملم
وخرسانة B200




(-) : العلاقة بين زمن المعالجة للعينة ومقاومة السحب لقضبان تسليح قطر ملم
وخرسانة B200

ويتبين من ال اعلاه ان مقاومة السحب لحديد التسليح في حالة التشريك سم اقل
حالة تشريك سم بخطاف او بدونه والسبب في ذلك ان عمق التشريك الاكبر في الخرسانة يعطي

تاومة اقل بسبب زيادة الاحتكاك بين الحديد والخرسانة داخل العينة، وهذه النتيجة تتوافق مع ما جاء في بعض الدراسات ا [5].

.. : B200 وحديد

يبين الشكل (-) العلاقة بين زمن المعالجة للعينة ومقاومة السحب لقضبان تسليح قطر ملم وخرسانة B200




(-) : العلاقة بين زمن المعالجة للعينة ومقاومة السحب لقضبان تسليح قطر ملم وخرسانة B200

وفي هذه الحالة يتأكد لنا ما تم استنتاجه من الحالة السابقة بالنسبة لمقاومة السحب بين الخرسانة وقضيب التسليح داخل العينة فنجد هنا ان مقاومة السحب عند عمق تشريك سم هي اقل منها في حالة تشريك سم بدون خطاف وذلك بسبب زيادة مساحة التشريك

.. B200 حديد :

يبين الشكل (-) العلاقة بين زمن المعالجة للعينة ومقاومة السحب لقضبان تسليح قطر 16 ملم وخرسانة B200



(-) : العلاقة بين زمن المعالجة للعينة ومقاومة السحب لقضبان تسليح قطر 16 ملم

وخرسانة B200


من الشكل المبين يتضح ان قيمة مقاومة السحب لحديد التسليح بتشريك سم بخطاف عند ايام حوالي . اكبر منها بدون خطاف .

اما بالنسبة لمقاومة السحب لحديد قطر ملم تشريك سم بخطاف عند يوم حوالي .
 اكبر منها عند تشريك سم بخطاف بعد ايام.

B300

B300 حديد :

يبين الشكل (-) العلاقة بين زمن المعالجة للعينة ومقاومة السحب لقضبان تسليح قطر ملم
 وخرسانة B300




(-) : العلاقة بين زمن المعالجة للعينة ومقاومة السحب لقضبان تسليح قطر ملم
 وخرسانة B300

يلاحظ من الشكل اعلاه ان مقاومة السحب عند تشريك سم بخطاف هي اعلى قيمة من تشريك سم بدون خطاف و سم.

.. : **B300 وحديد**

يبين الشكل (-) العلاقة بين زمن المعالجة للعينة ومقاومة السحب لقضبان تسليح قطر ملم وخرسانة B300




(-) : العلاقة بين زمن المعالجة للعينة ومقاومة السحب لقضبان تسليح قطر ملم

وخرسانة B300

يلاحظ من الشكل اعلاه ان مقاومة السحب عند تشريك سم بخطاف هي اعلى قيمة من تشريك سم بدون خطاف و سم، وذلك بسبب زيادة مساحة التشريك بين حديد التسليح والخرسانة بالنسبة لتشريك سم.

.. : **B300 وحديد**

يبين الشكل (-) العلاقة بين زمن المعالجة للعينة ومقاومة السحب لقضبان تسليح قطر ملم وخرسانة B300




(-) : العلاقة بين زمن المعالجة للعينة ومقاومة السحب لقضبان تسليح قطر ملم وخرسانة B300

يلاحظ من الشكل اعلاه ان مقاومة السحب عند تشريك سم بخطاف هي اعلى قيمة من تشريك سم بدون خطاف و سم، وذلك بسبب زيادة مساحة التشريك بين حديد التسليح والخرسانة لتشريك سم.

B300 B200 .

. . مقارنة بين خرسانة B300 B200 (حديد ملم وعمق تشريك):

يبين الشكل (-) اثر نوع الخرسانة على مقاومة السحب لحديد التسليح قطر ملم وعمق تشريك سم لكلا النوعين من الخرسانة.




(-) : العلاقة بين زمن المعالجة للعينة ومقاومة السحب لقضبان تسليح قطر ملم و عمق تشريك سم

يتضح من الشكل المبين اعلاه ان مقاومة السحب لخرسانة B300 باستخدام قضبان قطر ملم بعمق تشريك سم اكبر منها في حالة الخرسانة B200 والسبب في ذلك هو تأثير نسبة الاسمنت بين الخلطتين فهي اكبر في خرسانة B300 وهذا ما اعطى الخرسانة متانة وقوة تماسك كبيرة مع حديد التسليح بالرغم من ثبات عمق التشريك.

. . مقارنة بين خرسانة B200 B300 (حديد ملم وعمق تشريك):

يبين الشكل (-) اثر نوع الخرسانة مقاومة السحب لحديد قطر ملم وعمق تشريك سم لكلا النوعين من الخرسانة.




(-) : العلاقة بين زمن المعالجة للعينة ومقاومة السحب لقضبان تسليح قطر ملم و عمق تشريك سم

يتضح من الشكل المبين اعلاه ان مقاومة السحب لخرسانة B300 باستخدام قضبان قطر ملم بعمق تشريك سم اكبر منها في حالة الخرسانة B200 والسبب في ذلك هو تأثير نسبة الاسمنت بين الخلطتين فهي اكبر في خرسانة B300 وهذا ما اعطى الخرسانة متانة وقوة تماسك كبيرة مع حديد التسليح بالرغم من ثبات عمق التشريك.

. . .
: (بين خرسانة B200 B300 (حدي ملم وعمق تشريك

بين الشكل (-) اثر نوع الخرسانة على مقاومة السحب لحديد التسليح قطر ملم وعمق تشريك سم لكلا النوعين من الخرسانة.




(-) : العلاقة بين زمن المعالجة للعيينة ومقاومة السحب لقضبان تسليح قطر ملم و عمق تشريك سم

تضح من الشكل المبين اعلاه ان مقاومة السحب لخرسانة B300 باستخدام قضبان قطر ملم بعمق تشريك سم اكبر منها في حالة الخرسانة B200 والسبب في ذلك هو تأثير نسبة الاسمنت بين الخلطتين فهي اكبر في خرسانة B300 وهذا ما اعطى الخرسانة متانة وقوة تماسك كبيرة مع حديد ا بالرغم من ثبات عمق التشريك.

. . مقارنة بين خرسانة B200 B300 (حديد ملم وعمق تشريك):

يبين الشكل (-) اثر نوع الخرسانة على مقاومة السحب لحديد التسليح قطر ملم وعمق تشريك سم مع خطاف لكلا النوعين من الخرسانة.




(-) : العلاقة بين زمن المعالجة للعينة ومقاومة السحب لقضبان تسليح قطر ملم و عمق تشريك سم مع خطاف

يتضح من الشكل المبين اعلاه ان مقاومة السحب لخرسانة B300 باستخدام قضبان قطر ملم بعمق تشريك سم مع خطاف اكبر منها في حالة الخرسانة B200 والسبب في ذلك هو تأثير نسبة الاسمنت بين الخلطتين فهي اكبر في خرسانة B300 وهذا ما اعطى الخرسانة متانة وقوة تماسك كبيرة مع حديد التسليح، ونلاحظ هنا ان الفارق كان كبيرا نسبيا وسبب هذا الفارق هو وجود الخطاف على راس قضيب التسليح ، ما سبب زيادة في مقاومة السحب وفي قوة تماسك الخرسانة مع حديد التسليح.

. . مقارنة بين خرسانة B200 B300 (حديد ملم وعمق تشريك):

يبين الشكل (-) اثر نوع الخرسانة على مقاومة السحب لحديد التسليح قطر ملم وعمق تشريك سم مع خطاف لكلا النوعين من الخرسانة.




(-) : العلاقة بين زمن المعالجة للعينة ومقاومة السحب لقضبان تسليح قطر ملم و عمق تشريك سم مع خطاف

يتضح من الشكل المبين اعلاه ان مقاومة السحب لخرسانة B300 باستخدام قضبان قطر ملم بعمق تشريك سم مع خطاف اكبر منها في حالة الخرسانة B200 والسبب في ذلك هو تأثير نسبة الاسمنت بين الخلطتين فهي اكبر في خرسانة B300 وهذا ما اعطى الخرسانة متانة وقوة تماسك كبيرة مع حديد التسليح، ونلاحظ هنا ان الفارق كان كبيرا نسبيا وسبب هذا الفارق هو وجود الخطاف على راس قضيب التسليح ، ما سبب زيادة في مقاومة السحب وفي قوة تماسك الخرسانة مع حديد التسليح.

. . مقارنة بين خرسانة B200 B300 (حديد ملم و عمق تشريك) :

يبين الشكل (-) اثر نوع الخرسانة على مقاومة السحب لحديد التسليح قطر ملم و عمق تشريك سم مع خطاف لكلا النوعين من الخرسانة.




(-) : العلاقة بين زمن المعالجة للعينة ومقاومة السحب لقضبان تسليح قطر ملم و عمق تشريك سم مع خطاف

يتضح من الشكل المبين اعلاه ان مقاومة السحب لخرسانة B300 باستخدام قضبان قطر ملم بعمق تشريك سم مع خطاف اكبر منها في حالة الخرسانة B200 والسبب في ذلك هو تأثير نسبة الاسمنت بين الخلطتين فهي اكبر في خرسانة B300 ما اعطى الخرسانة متانة وقوة تماسك كبيرة مع حديد التسليح.

. . . مقارنة بين خرسانة B200 B300(حديد ملم و عمق تشريك):

يبين الشكل (-) اثر نوع الخرسانة على مقاومة السحب لحديد التسليح قطر ملم و عمق تشريك سم لكلا النوعين من الخرسانة.




(-) : العلاقة بين زمن المعالجة للعينة ومقاومة السحب لقضبان تسليح قطر ملم و عمق تشريك سم

يتضح من الشكل المبين اعلاه ان مقاومة السحب لخرسانة B300 باستخدام قضبان قطر ملم بعمق تشريك سم اكبر منها في حالة الخرسانة B200 والسبب في ذلك هو تأثير نسبة الاسمنت بين الخليطين فهي اكبر في خرسانة B300 ما اعطى الخرسانة متانة وقوة تماسك كبيرة مع حديد التسليح.

. . مقارنة بين خرسانة B200 B300 (حديد ملم و عمق تشريك) :

يبين الشكل (-) اثر نوع الخرسانة ومدة السحب لحديد التسليح قطر ملم و عمق تشريك سم لكلا النوعين من الخرسانة.

14 ملم وتشريك 10 (B200,B300)




(-) : العلاقة بين زمن المعالجة للعينة ومقاومة السحب لقضبان تسليح قطر ملم و عمق تشريك سم

يتضح من الشكل المبين اعلاه ان مقاومة السحب لخرسانة B300 باستخدام قضبان قطر ملم بعمق تشريك سم اكبر منها في حالة الخرسانة B200 والسبب في ذلك هو تأثير نسبة الاسمنت بين الخلطتين فهي اكبر في خرسانة B300 ما اعطى الخرسانة متانة وقوة تماسك كبيرة مع حديد التسليح.

. . . مقارنة بين خرسانة B200 B300 (حديد ملم وعمق تشريك) : (

يبين الشكل (-) اثر نوع الخرسانة على مقاومة السحب لحديد التسليح قطر ملم وعمق تشريك سم لكلا النوعين من الخرسانة.




(-) : العلاقة بين زمن المعالجة للعينة ومقاومة السحب لقضبان تسليح قطر ملم وعمق تشريك سم

يتضح من الشكل المبين اعلاه ان مقاومة السحب لخرسانة B300 باستخدام قضبان قطر ملم وعمق تشريك سم اكبر منها في حالة الخرسانة B200 والسبب في ذلك هو تأثير نسبة الاسمنت بين الخليطين فهي اكبر في خرسانة B300 ما اعطى الخرسانة متانة وقوة تماسك كبيرة مع حديد التسليح.

قطر حديد التسليح

. . مقارنة اثر قطر حديد التسليح (B200 وتشريك) :

يبين الشكل (-) اثر قطر حديد التسليح على مقاومة السحب بمقارنة اقطار حديد التسليح (ملم) وعمق تشريك سم لخرسانة B200 .




(-) : العلاقة بين زمن المعالجة للعينة ومقاومة السحب لقضبان باقطار مختلفة وعمق

تشريك سم وخرسانة B200

يوضح الشكل اعلاه تأثير قطر قضيب التسليح المستخدم في العينات على مقاومة السحب لحديد التسليح، ونستنتج من الشكل اعلاه ان قطر ملم اعطى مقاومة سحب اكبر من حالتي ملم و ملم بعد يوم، وان مقاومة السحب لقطر التسليح ملم اكبر منها في حالة قطر ملم . . . مقارنة اثر قطر حديد التسليح (B200 وتشريك) :

يبين الشكل (-) مقارنة اثر قطر حديد التسليح على مقاومة السحب بمقارنة اقطار حديد التسليح (ملم) وعمق تشريك سم مع خطاف لخرسانة B200 .




(-) : العلاقة بين زمن المعالجة للعينة ومقاومة السحب لقضبان تسليح بعمق تشريك سم مع خطاف وخرسانة B200

يوضح الشكل اعلاه تأثير قطر قضيب التسليح المستخدم في العينات على مقاومة السحب لحديد التسليح، ونستنتج من الشكل ان قطر ملم و ملم اعطت مقاومة سحب بنتائج متقاربة نسبيا واعلى من مقاومة السحب لقضبان ملم، ويجب ملاحظة ان قضبان التسليح ذات قطر ملم اعطت مقاومة سحب اكبر منها في حالة قضبان التسليح ملم بعد يوما والسبب في ذلك ان عمق التشريك لم يكن ذو تأثير كبير مقارنة مع تاثير الخطاف لان عمق التشريك قليل جدا وبالتالي فان الخطاف كان له الاثر الاكبر في مقاومة السحب لحديد التسليح.

. . مقارنة اثر قطر حديد التسليح (B200 وتشريك) :

يبين الشكل (-) مقارنة اثر قطر حديد التسليح على مقاومة السحب بمقارنة اقطار حديد التسليح (ملم) وعمق تشريك سم لخرسانة B200 .




(-) : العلاقة بين زمن المعالجة للعينة ومقاومة السحب لقضبان تسليح بعمق تشريك سم وخرسانة B200

يوضح الشكل اعلاه تأثير قطر قضيب التسليح المستخدم في العينات على مقاومة السحب لحديد التسليح، ونستنتج من الشكل ان قطر ملم اعطى مقاومة سحب اكبر من حالتي ملم و ملم، وان قطر ملم اعطى اقل مقاومة، ويمكن القول بان قضبان التسليح ذات قطر ملم توفر مساحة تشريك اكبر مع الخرسانة مما يسبب مقاومة سحب اقل من قضبان قطر و ملم.

. . . مقارنة اثر قطر حديد التسليح (B300 وتشريك) :

يبين الشكل (-) مقارنة اثر قطر حديد التسليح على مقاومة السحب بمقارنة اقطار حديد التسليح (ملم) وعمق تشريك سم لخرسانة B300 .




(-) : العلاقة بين زمن المعالجة للعينة ومقاومة السحب لقضبان تسليح بعمق تشريك سم وخرسانة B300

يوضح الشكل اعلاه تأثير قطر قضيب التسليح المستخدم في العينات على مقاومة السحب لحديد التسليح، ونستنتج من الشكل ان قطر ملم اعطى مقاومة سحب اكبر من حالتي ملم و ملم، وان قطر ملم اعطى اقل مقاومة، ويمكن القول بان قضبان التسليح ذات قطر ملم توفر مساحة تشريك اكبر مع الخرسانة مما يسبب مقاومة سحب اقل من قضبان قطر و ملم.

. . مقارنة اثر قطر حديد التسليح (B300 وتشريك) :

يبين الشكل (-) مقارنة اثر قطر حديد التسليح على مقاومة السحب بمقارنة اقطار حديد التسليح (ملم) وعمق تشريك سم مع خطاف لخرسانة B300 .




(-) : العلاقة بين زمن المعالجة للعينة ومقاومة السحب لقضبان تسليح بعمق تشريك سم مع خطاف وخرسانة B300

يوضح الشكل اعلاه تأثير قطر قضيب التسليح المستخدم في العينات على مقاومة السحب لحديد التسليح، ونستنتج من الشكل ان قطر ملم اعطى مقاومة سحب اكبر من حالتي ملم و ملم ، وان قطر ملم اعطى اقل مقاومة، ويمكن القول بان قضبان التسليح ذات قطر ملم توفر مساحة تشريك اكبر مع الخرسانة مما يسبب مقاومة سحب اقل من قضبان قطر ملم و ملم.

. . مقارنة اثر قطر حديد التسليح (B300 وتشريك) :

يبين الشكل (-) مقارنة اثر قطر حديد التسليح على مقاومة السحب بمقارنة اقطار حديد التسليح (ملم) وعمق تشريك سم لخرسانة B300 .



(-) : العلاقة بين زمن المعالجة للعينة ومقاومة السحب لقضبان تسليح بعمق تشريك


سم وخرسانة B300

يوضح الشكل اعلاه تأثير قطر قضيب التسليح المستخدم في العينات على مقاومة السحب لحديد التسليح، ونستنتج من الشكل ان قطر ملم اعطى مقاومة سحب اكبر من حالتي ملم و ملم، وان قطر ملم اعطى اقل مقاومة ، ويمكن القول بان قضبان التسليح ذات قطر ملم توفر مساحة تشريك اكبر مع الخرسانة مما يسبب مقاومة سحب اقل من قضبان قطر و ملم.

. مقارنة بين مقاومة السحب لحديد التسليح ومقاومة الضغط للخرسانة

.. B200 وحديد تسليح :

يبين الشكل (-) العلاقة بين مقاومة الضغط لخرسانة B200 وقطر ملم عند ازمئة مختلفة مقارنة مع مقاومة السحب لاعمق تشريك مختلفة عند نفس زمن المعالجة.




(-) : العلاقة بين مقاومة الضغط ومقاومة السحب لخرسانة B200 وقطر

ملم

يبين الشكل ان مقاومة السحب لحديد تسليح لعمق تشريك سم تكون % من نسبة مقاومة الضغط بعد ايام وتكون % بعد يوما و % بعد يوما، ولعمق تشريك سم مع خطاف تكون % بعد ايام و % بعد يوما و % بعد يوما، ولعمق تشريك سم تكون % و % و % ، وما يمكن استنتاجه هو ان استخدام خطاف او شي قضبان التسليح يمكن ان تزيد من مقاومة السحب بين الحديد والخرسانة ونسبة الزيادة هنا كانت تقريبا ، كما يمكن ملاحظة ان النسب متقاربة لنفس عمق التشريك .

. . B300 وحديد تسليح قطر :

يبين ا (-) العلاقة بين مقاومة الضغط لخرسانة B300 وقطر ملم عند ازمة مختلفة مقارنة مع مقاومة السحب لاعمق تشريك مختلفة عند نفس زمن المعالجة.




(-) : العلاقة بين مقاومة الضغط ومقاومة السحب لخرسانة B300 وقطر ملم

يبين الشكل ان مقاومة السحب لحديد تسليح لعمق تشريك سم تكون % من نسبة مقاومة الضغط بعد ايام وتكون % بعد يوما و % بعد يوما، ولعمق تشريك سم مع خطاف تكون % بعد ايام و . % بعد يوما و % بعد يوما، ولعمق تشريك سم تكون % و % على التوالي ، وما يمكن استنتاجه هو ان استخدام خطاف او شي قضبان التسليح يمكن ان تزيد من مقاومة السحب بين الحديد والخرسانة ونسبة الزيادة هنا كانت تقريبا ، كما يمكن ملاحظة ان النسب متقاربة لنفس عمق التشريك، ويمكن القول ومن مقارنة الشكل

(-) مع الشكل (-) ان نسبة مقاومة السحب لمقاومة الضغط هي متقاربة ايضا لكلا نوعي الخرسانة

B200 وحديد تسليح قطر :

يبين الشكل (-) العلاقة بين مقاومة الضغط لخرسانة B200 وقطر ملم عند ازمنا مختلفة مقارنة مع مقاومة السحب لاعماق تشريك مختلفة عند نفس زمن المعالجة.




(-) : العلاقة بين مقاومة الضغط ومقاومة السحب لخرسانة B200 وقطر ملم

يبين الشكل ان مقاومة السحب لحديد تسليح لعمق تشريك سم تكون % من نسبة مقاومة الضغط بعد ايام وتكون . % بعد يوما و . % بعد يوما، ولعمق تشريك سم مع خطاف تكون % بعد ايام و . % بعد يوما و % بعد يوما، ولعمق تشريك سم تكون % . % و % على التوالي ، وما يمكن استنتاجه هو ان استخدام خطاف او ثني قضبان التسليح يمكن ان تزيد من مقاومة السحب بين الحديد والخرسانة ونسبة الزيادة هنا كانت تقريبا %، كما يمكن ملاحظة ان النسب متقاربة لنفس عمق التشريك .

B300 وحديد تسليح قطر :

يبين الشكل (-) العلاقة بين مقاومة الضغط لخرسانة B300 وقطر ملم عند ازمئة مختلفة مقارنة مع مقاومة السحب لاعماق تشريك مختلفة عند نفس زمن المعالجة.




(-) : العلاقة بين مقاومة الضغط ومقاومة السحب لخرسانة B300 وقطر ملم

يبين الشكل ان مقاومة السحب لحديد تسليح لعمق تشريك سم تكون % من نسبة مقاومة الضغط بعد ايام وتكون % بعد يوما و . % بعد يوما، ولعمق تشريك سم مع خطاف تكون % بعد ايام و % بعد يوما و % بعد يوما، ولعمق تشريك سم تكون % . % و % على التوالي ، وما يمكن استنتاجه هو ان استخدام خطاف او ثني قضبان التسليح يمكن ان تزيد من مقاومة السحب بين الحديد والخرسانة ونسبة الزيادة هنا كانت تقريبا ، كما يمكن ملاحظة ان النسب متقاربة لنفس عمق التشريك، ويمكن القول ومن مقارنة الشكل

(-) مع الشكل (-) ان نسبة مقاومة السحب لمقاومة الضغط هي متقاربة ايضا لكلا نوعي الخرسانة.

B200 وحديد تسليح قطر :

يبين الشكل (-) العلاقة بين مقاومة الضغط لخرسانة B200 وقطر ملم عند ازمنة مختلفة مقارنة مع مقاومة السحب لاعماق تشريك مختلفة عند نفس زمن المعالجة.




(-) : العلاقة بين مقاومة الضغط ومقاومة السحب لخرسانة B200 وقطر ملم

يبين الشكل ان مقاومة السحب لحديد تسليح لعمق تشريك سم تكون % من نسبة مقاومة الضغط بعد ايام وتكون % بعد يوما و % بعد وما، ولعمق تشريك سم مع خطاف تكون % بعد ايام و % بعد يوما و . % بعد وما، ولعمق تشريك سم تكون % و % و % على التوالي ، وما يمكن استنتاجه هو ان استخدام خطاف او

ثي قضيان التسليح يمكن ان تزيد من مقاومة السحب بين الحديد والخرسانة ونسبة الزيادة هنا كانت تقريبا ، كما يمكن ملاحظة ان النسب متقاربة لنفس عمق التثريك .

.. : B300 وحديد تسليح قطر :

يبين الشكل (-) العلاقة بين مقاومة الضغط لخرسانة B200 وقطر ملم عند ازمئة مختلفة مقارنة مع مقاومة السحب لاعماق تثريك مختلفة عند نفس زمن المعالجة.



(-) : العلاقة بين مقاومة الضغط ومقاومة السحب لخرسانة B300 وقطر ملم

يبين الشكل ان مقاومة السحب لحديد تسليح لعمق تثريك سم تكون % من نسبة مقاومة الضغط بعد ايام وتكون . % بعد يوما و % بعد يوما، ولعمق تثريك سم مع خطاف تكون % بعد ايام و % بعد يوما و % بعد يوما، ولعمق تثريك سم تكون % . % و % على التوالي ، وما يمكن استنتاجه هو ان استخدام خطاف او ثي قضيان التسليح يمكن ان تزيد من مقاومة السحب بين الحديد والخرسانة ونسبة الزيادة هنا كانت تقريبا ، كما يمكن ملاحظة ان النسب متقاربة لنفس عمق التثريك، ويمكن القول ومن مقارنة الشكل

(-) مع الشكل (-) ان نسبة مقاومة السحب لمقاومة الضغط هي متقاربة ايضا لكلا نوعي الخرسانة.

النتائج والتوصيات

في هذا البحث تم اجراء فحوصات لمعرفة اثر عمق التشريك لحديد التسليح وقطر حديد التسليح على مقاومة السحب بين الخرسانة والحديد وقد تم استخدام نوعين من الخرسانة وهي (B200,B300).

وقد اظهرت النتائج ما يلي :

(- اثر عمق التشريك:

اظهرت النتائج انه كلما قل عمق التشريك زادت مقاومة السحب لحديد التسليح والسبب في ذلك ان زيادة عمق التشريك يعطي مساحة تشريك اكبر وبالتالي تقل مقاومة السحب لحديد التسليح، وقد بينت النتائج اثر الخطاف مع عمق التشريك سم والذي زاد من مقاومة السحب لحديد التسليح، فقد كان للخطاف الاثر الاكبر في زيادة مقاومة السحب لحديد التسليح، اما بالنسبة لعمق تشريك سم فقد اعطى اقل مقاومة سحب ا نوعي الخرسانة المستخدمة بسبب زيادة مساحة التشريك مع الخرسانة، وهذا يتوافق مع بعض الدراسات السابقة في هذا المجال.

(- :

اظهرت النتائج ان خرسانة B300 اعطت مقاومة سحب لحديد التسليح اكبر منها في حالة خرس B200 ذلك ان نسبة الاسمنت اعلى في خرسانة B300 مما اعطى متانة وقوة تماسك بين الخرسانة وحديد التسليح والتي بدورها ساعدت في زيادة مقاومة السحب لحديد التسليح بغض النظر عن باقي العوامل والمتغيرات المتعلقة بعمق التشريك وقطر حديد التسليح.

(- تسليح:

اظهرت النتائج انه كلما قل قطر قضيب التسليح زادت مقاومة السحب للحديد، فحديد التسليح قطر ملم اعطى مقاومة سحب اعلى منها في حالات اقطار و ملم وان حديد تسليح قطر ملم اعطى مقاومة سحب اعلى من حديد قطر ملم، والسبب في ذلك ان حديد تسليح قطر ملم

يوفر مساحة تشريك سطحية اكبر وبالتالي تكون مقاومة السحب اقل منها في حالة حديد تسليح قطر ملم.

(- من خلال رسم العلاقة بين مقاومة السحب بين الحديد والخرسانة مع مقاومة الضغط للخرسانة لفترات معالجة مختلفة تبين ان النسبة بين مقاومة السحب الى مقاومة الضغط للخرسانة متقاربة مع بعضها لنفس عمق التشريك وتزداد هذه النسبة باستخدام قضبان تسليح مع خطاف او ثني القضبان في الخرسانة.

(- يمكن القول ومن خلال النتائج ان مقاومة السحب بين حديد التسليح والخرسانة تتراوح بين % - من مقاومة الضغط للخرسانة المستخدمة.

(- يمكن القول ومن خلال النتائج انه كلما زادت قوة السحب بين حديد التسليح والخرسانة فان مقاومة السحب تقل وكلما قلت قوة السحب زادت مقاومة السحب بين حديد التسليح والخرسانة.

التوصيات

بناء على ما تقدم من نتائج في هذا البحث، يمكن الخروج بالتوصيات التالية:

(- ينصح باستخدام حديد قطر ملم مع خطاف بدلا من استخدام حديد قطر بدون خطاف وذلك لان حديد التسليح قطر ملم مع خطاف او مع ثني القضيب يعطي مقاومة سحب اعلى من حديد قطر ملم ويعد افضل منه على الناحية الاقتصادية فحديد قطر ملم اقل تكلفة من حديد قطر ملم، ففي حالة خرسانة B200 فان مقاومة السحب لحديد قطر ملم مع خطاف كانت . كغم/سم بعد يوما ومقاومة السحب لنفس الخرسانة باستخدام قضبان حديد قطر ملم بدون خطاف او ثني للقضبان كانت كغم/سم .

(- يمكن استخدام خرسانة بمقاومة عالية B300 وحديد تسليح قطر قليل مع عمق تشريك قليل) خطاف او ثني حديد التسليح) وهذا يوفر من كميات الحديد المستخدمة في المنشأة.

(- لم يتم التطرق لاثر سمك الغطاء الخرساني على مقاومة السحب في هذا البحث ويجب ان يتم بحثه في دراسة منفصلة.

- الدكتور ابراهيم علي الدرويش " تكنولوجيا الخرسانة ، منشأة معارف الإسكندرية، طبعة ()

- 2- Sung Ho Lee, Sung Chul chun and Bohwan Oh, "Numerical Analysis of Pull-Out Behavior of Headed Bar in Concrete.
- 3- S.P. Tastani, "Experimental Evaluation of the Direct Tension – Pullout Bond Test", Bond in Concrete-From research to Standards, 2002, Budapest.
- 4- M. Alavi-Fard and H. Marzouk, " Bond of high strength concrete under monotonic pull out loading", Faculty of Engineering and Applied Science, Memorial University of Newfoundland, Canada A1B 3X5, 2005.
- 5- Azizinamini, A., Darwin, D, Eligehausen, R, Ravel R, and Ghosh, S.K "Proposed modification to ACI 318-95 tension development and lap splice for high strength concrete", ACI Structural Journal, 1999, 96, No. 6. 9222-926.
- 6- Eligehausen, R., Popov, E.P., and Betero, V. "Local bond stress-slip relationships of deformed bar uder generalized excitations", 1983 Report No. UCB/EERC-83/23, Earthquake Engineering. Research Center, Berkeley, California, USA, P. 185
- 7- De larrad, F. Schaller, D. and Fuchs, J. 1993 "Effect of bar diameter on the bond strength of passive reinforcement in high-performance concrete", ACI Materials Journal, 1993, 90, No 4, 333-339

