

بسم الله الرحمن الرحيم

تأثير مجموعة من العوامل على قوة الارتباط بين فولاذ التسليح و خرسانة

:

"

"

روبين نبيل الأشهب

:

. زلاطيمو



دائرة الهندسة المدنية والمعمارية
كلية الهندسة والتكنولوجيا
جامعة بوليتكنيك فلسطين

حزيران-

شهادة تقييم مشروع التخرج

جامعة بوليتكنيك فلسطين- PPU
الخليل – فلسطين

تأثير مجموعة من العوامل على قوة الارتباط بين فولاذ التسليح و خرسانة

:

روبين نبيل الأشهب

بناء على توجيهات الأستاذ المشرف على المشروع وبموافقة جميع أعضاء اللجنة
تم تقديم هذا
الهندسة المدنية والمعمارية في كلية الهندسة
والتكنولوجيا للوفاء الجزئي بمتطلبات الدائرة لدرجة البكالوريوس.

توقيع رئيس الدائرة
نبيل الجولاني

توقيع مشرف المشروع
جمال زلاطيمو

حزيران-

تأثير مجموعة من العوامل على قوة الارتباط بين فولاذ التسليح و خرسانة

:

روبين نبيل الأشهب

زلاطيمو .

لى دائرة الهندسة المدنية والمعمارية في كلية الهندسة والتكنولوجيا
جامعة بوليتكنيك فلسطين للوفاء بجزء من متطلبات الـ
البكالوريوس في الهندسة / تخصص هندسة مباني

دائرة الهندسة المدنية والمعمارية
كلية الهندسة والتكنولوجيا
جامعة بوليتكنيك فلسطين

الخليل – الضفة الغربية
فلسطين

حزيران-

إهداء

إلى اللذين رووا ثرى فلسطين بدمائهم.....

شهداءنا

إلى منارة العلم التي لن تنضب.....

إلى حراس هذه المنارة وسواعدها.....

المدرسين

إلى الذين يستنبرون بنورها.....

الطلاب

إلى من يعجز اللسان عن شكرهم.....

والدينا الأعماء

شكر وتقدير

في البداية الشكر لله تعالى على توفيقه و نتقدم بالشكر الجزيل إلى
ذوينا وإلى كل من ساعدنا بإنجاز هذا العمل بوجه عام.

و بالشكر وبشكل خاص إلى جامعة بوليتكنك فلسطين التي لها
والفضل لله وإلى كلية الهندسة والتكنولوجيا،
وإلى جميع القائمين عليها و العاملين وإلى دائرة الهندسة
المدنية والمعمارية. وإلى
الدكتور جمال زلاطيمو وإلى
الأستاذ عماد دويك والأستاذ جبريل الشويكي الذي
للتعاون وإلى جميع المدرسين في قسم هندسة المباني و التخصصات
الأخرى.

تأثير مجموعة من العوامل على قوة الارتباط بين فولاذ التسليح و خرسانة الجسور

فريق العمل:

روبين نبيل الأشهب

جامعة بوليتكنك فلسطين -

:
جمال زلاطيمو

تعتبر قوة التماسك بين فولاذ التسليح والخرسانة العامل الأساسي في قوة العناصر الخرسانية المسلحة، وبالتالي فان التركيز على قضية التماسك بين قضبان التسليح والخرسانة والعوامل التي تؤدي إلى إضعاف هذا التماسك، إضافة إلى دراسة تأثير ضعف هذه القوة بين الخرسانة و التسليح ومدى هذا التأثير على المنشآت الخرسانية يعتبر غاية في الأهمية.

في هذا المشروع يتم التركيز على أهم العوامل التي ت . . . بين فولاذ التسليح والخرسانة كوجود صدأ على فولاذ التسليح أو أتربة أو زيوت أو غيرها، و القيام بدراسة عملية مخبرية لإيجاد لفرق بين وجود فولاذ تسليح مطابق للمواصفات واستعمال فولاذ تسليح تغطيه . و يحتوي البحث على دراسة نظرية في المختبر يتم فيها تعديل قضبان التسليح وفقاً لمتغيرات هذا البحث ثم دراسة تأثير كل ذلك على قوة عناصر خرسانية مسلحة على شكل جسور صغيرة.

تبين أن أعلى تأثير كان للعملية التي تم فيها طلاء فولاذ التسليح بدهان لميع حيث كانت نسبة
59.56% في الحالة التي تم فيها تغطية فولاذ التسليح بالأتربة أو عملية وضع
الباكور فيه وتجنب قوى الترابط الناتجة عن البروزات فكانت نسبة النقص بمعدل 40.8%
الطلاء بالزيت أو تغطية الخرسانة سابقة الصب أو وجود الباكور في القضبان الملساء فكان النقص
16%- 26% في حين كان تأثير وجود الصدأ محدود .

Abstract

Effect of group of variables on bond between steel reinforcement and concrete of beams

Project Team:

M. Saleh AL-Dahnos

Ropeen N.Ashhab

Palestine Polytechnic University 2005-2006

Supervisor:

Jamal H.Zalatimo, Ph.D.

The bond strength between reinforcing bars and concrete is considered one of the most important factors influencing the strength of reinforced concrete members.

Therefore, it is very important to study carefully the variables that may cause the deterioration of the bond strength, and the effects of such deterioration on reinforced concrete structures.

This study considers the effects of bond-inhibitions such as rust, dirt, oil, etc, on the strength of small reinforced concrete beams.

All laboratory results were compared to specimens fabricated using steel reinforcement complying with specifications.

The laboratory results showed that the effect of material like epoxy on steel was the largest since there was strength reduction of about 56.56% .The other variables gave less effect on strength and was between 16% and 26%. The effect of corrosion was the least and almost negligible.

فهرس المواضيع

		شهادة تقييم
V		إهداء
V		شكر وتقدير
V		
V		فهرس المواضيع
XI		فهرس الجداول
XII		فهرس الأشكال

1		
2		-
2		أهمية
3		الأهداف
4		منهجية البحث
5		-
6		
7		حديد التسليح
7		- -
7		تلاصق قضبان التسليح مع الخرسانة
9		مواصفات حديد التسليح
11		مشاكل حديد التسليح
12		خرسانية
12		- -
12		- -

13	الأعمال المخبرية للخرسانة	- -
14		-
16	فشل الرابطة بين الخرسانة وحديد التسليح	-
18		
19		-
19	مراحل الإعداد للعينات ()	-
19	الاختبارات المعملية لمكونات الخلطة الخرسانية	- -
20	تصميم الخلطة الخرسانية	- -
24	حسابات تسليح الجسور المستخدمة	- -
30	تحضير جدول بالمتغيرات	-
32	الأعمال المخبرية	
33		-
35	لتصميم الخلطة الخرسانية	-
36	عملية تحضير فولاذ التسليح	-
45	عملية الخلط والصب	-
53	عملية تحميل العينات	-
60	فحص إجهاد الشد لقضبان التسليح	-
65	النتائج و تحليلها	
65		-
68	نتائج اختبارات المتغيرات وتحليلها	-
69	حديد نظيف ()	- -
75	حديد مبزر يغطيه الصدأ	- -
82	حديد تغطيه الأتربة	- -
89	حديد يغطيه الزيت	- -
96	حديد أملس يحتوي على باكور	- -
103	حديد تغطيه	- -
109	حديد مبزر مغطى بأنبوب بلاستيكي ويحتوي على	- -
117	حديد مبزر يغطيه دهان لميع	- -
126		-
126	أيام	- -
129	يوم	- -

133	التوصي	
134		-
136		-
138		
139		
140	طريقة عمل التجارب المخبرية	
141	جداول تصميم الخلطات الخرسانية	
142	فحوصات فولاذ التسليح	

فهرس الجداول

9	جدول الاجهادات	- -
24	نية	- -
36	المتغيرات المتوقع تأثيرها	- -
54	جدول العمل للفحوصات المخبرية للمتغيرات	- -
67	نتائج فحص المكعبات للعينات التجريبية	- -
68	نتائج فحص المكعبات للعينات التجريبية	- -
70	حديد التنظيف	- -
76	اختبارات الأسبوع للحديد المبرز الذي يغطيه الصدأ	- -
83	نتائج العينات التي تحتوي على الحديد المبرز الذي تغطيه الأتربة	- -
90	نتائج اختبارات الحديد المبرز المغطى بالزيت	- -
97	نتائج اختبارات الحديد الأملس الذي يحتوي على باكور	- -
104	ت الحديد المبرز الذي تغطيه الخرسانة سابقة الصب	- -
110	نتائج اختبارات الحديد المبرز المغطى بأنبوب بلاستيكي +	- -
118	نتائج اختبارات الحديد المبرز المغطى بدهان لميع	- -
125		- -
127	أيام التي تحوي المتغيرات	- -
131	يوم التي تحوي المتغيرات	- -

مهرس الأشكال

10	الأشكال المختلفة للنتوءات في قضبان التسليح	- -
14	أجهزة مقاومة الضغط	- -
17	نهيا كما هي مفروضة في	- -
18	القوى بين القضبان والخرسانة المحيطة	- -
31	تفاصيل حسابات الباكور لقضبان التسليح	- -
35		- -
35		- -
38	الحديد المبزرة المستخدمة $\Phi 8$	- -
38	$\Phi 6$	- -
39	عملية تريبط الكانات	- -
40	عملية دهان الحديد بالزيت	- -
41	حديد التسليح لجسر بعد دهانه بالزيت	- -
42	كيفية عمل الباكور في قضبان الحديد الأملس	- -
42	قضيب أملس يحتوي على باكور عند أطرافه	- -
43	الأنبوب البلاستيكي المستخدم (بربيج شقلة)	- -
44	قضيب مبزر يغطيه الطين	- -
45	عملية دهن الحديد بالدهان الزيتي لميع	- -
45	مادة الدهان المستخدمة	- -
46	تنظيف القوالب	- -
47	دهن الجسور بالزيت	- -
48	عملية تحضير مكونات الخلطة الخرسانية	- -
48	عملية الخلط	- -
49		- -
50	صب الخرسانة و توزيعها على الجسر	- -
50	أدمك باستخدام قضيب معدني	- -
51	صب الخرسانة فيها	- -
52	يها	- -
52		- -
53	العينات الجاهزة	- -

56	جهاز كسر العينات	- - -
57	مؤشر القراءة لجهاز كسر العينات	- - -
58	عملية تحميل الجسور	- -
58	الهيكل المعدني المستخدم لفحص الجسور	- -
59		- -
60	أيام	- -
61	صورة تظهر تخدمت في هذه الدراسة	- -
62	جهاز فحص الشد للقضبان التسليح	- -
62	جزء المدخلات و شاشة النتائج لجهاز فحص الشد للقضبان التسليح	- -
63	كيفية تثبيت القضيب الفولاذي ووضع القلب الحديد عليه	- -
69	كيفية تحميل العينات على جهاز فحص الضغط	- -
72	العينات التي تحتوي على الحديد المبزر التنظيف بعد اختبار أيام	- -
72	الكسر لعينات الحديد المبزر التنظيف بعد اختبار يوم	- -
74	الكسر لعينات الحديد المبزر التنظيف بعد اختبار أيام	- -
77	أشكال العينات التي تحتوي على صدا بعد انهيارها	- -
78	أشكال الكسر لعينات حديد يغطيه الصدا بعد أيام	- -
80	لكسر لعينات حديد يغطيه الصدا بعد يوم	- -
85	أشكال الكسر لحديد تسليح الذي تغطيه الأتربة بعد اختبار أيام	- -
87	أشكال الكسر لحديد تسليح الذي تغطيه الأتربة يوم	- -
92	شكال الكسر لعينات فولاذ تسليح مغطى بالزيت بعد اختبار أيام	- -
95	لكسر لعينات فولاذ تسليح مغطى بالزيت بعد اختبار يوم	- -
98	أشكال الكسر في الحديد الأملس + أيام	- -
102	الحديد الأملس + يوم	- -
105	لعينات الحديد أيام	- -
107	لعينات الحديد يوم	- -
111	أشكال عينات الحديد مغطى بأنبوب بلاستيكي +	- -
112	حديد بلاستيكي أيام	- -
115	حديد بلاستيكي يوم	- -
120	عينات الحديد بدهان زيت لميع بعد انهيارها	- -
121	حديد بدهان زيت لميع أيام	- -
124	حديد بدهان زيت لميع بعد يوم	- -

(-)

إن الهدف من أي مبنى هو المتانة والحماية والجمال والاقتصاد، ومن أهم الأغراض الحماية من أي انهيار محتمل مبنى يجب أن يؤمن الاحتياجات الضرورية للإنسان ليقوم بوظائفه المختلفة ويمارس نشاطه بشكل صحيح ويتلاءم مع يعيش فيه. ومن هنا كان لابد لنا من أن نبحث عن كل ما فيه راحة للإنسان وبما في ذلك تأمين الحماية له من أي احتمال لانهيار المبنى الذي يسكنه أو تصدعه تتعلق بضعف قوة التماسك بين فولاذ التسليح والخرسانة.

وعلى ذلك فإن جميع المباني يجب أن تتوفر فيها عوامل المتانة والخدمة، وهذا ناتج عن مراعاة أسس التشييد الموصى بها من قبل المهندسين والخاصة باستخدام حديد تسليح نظيف وخال من أي ثر على تماسكه بالخرسانة وبالتالي عدم حدوث مشاكل في المنشأ . ولكي يقوم البناء بوظيفته المناسبة، لابد سباب الحماية من أي انهيار بسبب استخدام فولاذ تسليح غير .()

(-) أهمية الموضوع

تتلخص أهمية الموضوع في تسليط الضوء على أحد الأخطار التي قد تتعرض لها الخرسانة المسلحة وهو ضعف التماسك بين الخرسانة وفولاذ التسليح في حالة استخدام حديد غير ملائم للمواصفات من ناحية النقاظة، وحيث أن هذا الموضوع لم يكن بحث بشكل مباشر يعكس - عديدة مما يحدث فعلا في فان فريق المشروع ارتأى أن يقوم بالتحقق من تأثير الحديد غير النظيف على قوة الـ بين الحديد والخرسانة والأخطار المحتمل حدوثها في حالة ضعف هذا التماسك، وأيضا تأثيره على قوة تحمل المنشآت الخرسانة المسلحة وعدم حدوث انهيار غير المسموح بها حسب كودات البناء العربي.

(-) الأهداف

يهدف هذا المشروع إلى تحديد - المختلفة والتي تكون موجودة على فولاذ التسليح قوة التماسك بين الخرسانة وفولاذ التسليح وقيامه بمهامه دون أن يؤدي -

هناك عدة أسباب كانت وراء اختيارنا لفكرة هذا أهمه :

(في الواقع النظري تتطلب المواصفات استخدام قضبان تسليح نظيفة في حين أن الواقع ربما يختلف القضبان التي تحتوي على صدأ والقضبان التي يغطي سطحها الزيوت والأتربة والخرسانة سابقة الصب تستعمل دون الاعتبار لتأثير هذه المواد على التماسك بين الحديد الموقع وفي اغلب الأحيان لا يتم الانتباه لذلك.

(شك انا هناك اثر لاستخدام قضبان فولاذ تسليح غير مطابقة للمواصفات على قوى التماسك بين فولاذ التسليح والخرسانة المحيطة بها فكانت الفكرة لعمل التجارب المخبرية لمعرفة هذا التأثير.

(قوة الخرسانة، فهذه النسب في النقص معروفة؟سنحاول الإجابة على هذا السؤال من خلال مشروعنا هذا.

(بما أن المشروع سي من ناحية عملية فنحن نرجو إن شاء الله أن نستطيع تقديم خدمة وتجربة عملية للمجتمع، وتوضيح ظاهرة مستخدمة في إنشاء المباني وهي استخدام فولاذ تسليح غير نظيف.

(-) منهجية البحث

يعتمد الميدانية : منها الدراسات السابقة وخبرة المختصين الزيارا
المخبرية على عينات صنعت خصيصا لهذا الغرض.

- وقد تم القيام بجمع المعلومات من الدراسات السابقة وتحليلها. وتم الاستفسار من عدد المختصين بهذا الموضوع ومراسلة البعض الآخر لأخذ الخبرة حول كيفية المعالجة لهذا
- وستتم دراسة تأثير عدد من المتغيرات التي يمكن أن تصيب قضبان التسليح في الموقع.

(-)

. : يحتوي هذا الفصل على معلومات عامة مشروع ومكوناته
اختياره ومنهجية البحث ووصف
لأجزائه المختلفة.

. : الدراسات السابقة حيث يحتوي هذا الفصل على مقدمة عامة حول الأسباب
مؤدية لضعف التـ بين فولاذ التسليح و الخرسانة.

. : يحتوي على خطة البحث العينات وأشكالها والفحوصات المستخدمة.

. : ويحتوي هذا الفصل على برنامج العمل ويصنـ قائمة المتغيرات
إلى إعداد العينات المتوقعة وسيتم من خلال هذا الفصل شرح خطوات العمل بشكل وافي

. : يشتمل على نتائج فحوصات المكعبات والجسور على مدار الفترات الزمنية
القيام بدراسـ وتحليل النتائج بشكل مفصل.

. : التوصيات.

(-) حديد التسليح

(- -) ()

يعمل تسليح الخرسانة بأسياخ مبزرة من الصلب ويشترط أن تكون تلك القضبان خالية من بقع سطحية من الصدأ متماسكة كل التماسك بالحديد لا يكون سببا في عدم استعماله إذ أنها لا تضعف التصاق الحديد بالخرسانة. وإذا كانت الأوساخ يعلوها في كل طولها صدأ غير متماسك يخلف باليد عند مسحه ترابا ينبغي حينئذ قبل استعمالها إزالة الصدأ بحك سطح الأسياخ بفرشاة سلكية بحيث لا يؤثر على قوتها كانت الأسياخ شديدة التآكل بالصدأ فلا تستعمل البتة.

إذا كانت القضبان ملوثة بالوحل أو التراب فيلزم تنظيفها قبل تركيبها حيث أن وجود جير على سطح الأسياخ يضر بالتصاقها بالخرسانة ينبغي وضع الحديد في مكان به يد عن مواضع الجير و التراب ويزال الشحم الموجود على سطح الأسياخ داخل الورش أو المعامل ويخزن الأسياخ في مواضع لا تصل إليها الرطوبة بقدر الامكان.

(- -) تلاصق قضبان التسليح مع الخرسانة (bond) ()

قضبان التسليح مع الخرسانة يحول دون انزلاقها في الخرسانة عند تعرض

سائبة المسلحة لتأثير الأحمال وينشأ هذا التماسك نتيجة للعوامل التالية:

. التماسك الذي ينشأ ذاتيا بفضل الخاصية الغرائية للعجينة الإسمنتية

. (engagement) الموجودة على سطح القضبان الفولاذية

. قوى الاحتكاك التي تتولد على سطوح القضبان الفولاذية نتيجة لانضغاطها أثناء

. (hook)

عند نزع أو دفع القضيب المثبت في الخرسانة لقوى التماسك قيمة متغيرة على امتداد

النهاية () (fixed end). أيضا تزداد قوة التصاق الخرسانة بقضبان التسليح كلما

يط

. . . . يكون تماسك القضبان ذات النتوءات الجانبية مع الخرسانة

الملساء بمرتين أو ثلاث مرات وذلك بفضل النتوءات الموجودة على سطحه كما يساعد على

(- -) مواصفات حديد التسليح ()

- جداول ال - - - نجد ما يلي بخصوص مواصفات الحديد :

في أعمال الخرسانة المسلحة يستعمل أحد أصناف حديد التسليح التالية:

- الحديد العادي الطري ويكون طبقاً للمواصفات القياسية رقم (/ /)
- الحديد الصلب عالي المقاومة وتكون نسب يبرز فيه
- الحديد المعالج على البارد حسب المواصفات القياسية (/ /).

(- -) :الاجهادات اللازم توافرها في

	الجهد الأقصى	
%	/	
%	(-)	
%	(-)	

يفضل استعمال أسياخ الحديد ذات النتؤات ويتميز النوع المعالج على البارد بالنتؤات الحلزونية نتيجة لجذله بشكل حلزوني معالجته على البارد. وهناك عدة أشكال للنتؤات كما في (- -).



(- -) : الأشكال المختلفة للتواءات في قضبان التسليح حسب المواصفات الامريكية

أحد المشاريع الخاصة بحديد التسليح وجدنا ما يلي من شروط

() :

يكون جميع الحديد المستعمل بالخرسانة باستثناء الكانات من النوع المبرزر العالي الجهد
و يكون إجهاد الخضوع للحديد (/) أما حديد الكانات فقط فيكون من النوع
المبرزر ويكون إجهاد الخضوع لهذا الحديد (/) .

يجب أن يكون كافة الحديد المستعمل على الموقع للتسليح أو لغيره نظيفا غير مطلي أو
مغطى بالشحومات أو الإسفلت أو الزيوت أو غيرها من المواد العضوية.

يجب أن يكون كافة الحديد المستعمل في الموقع للتسليح أو لغيره خالي تماماً من الصدأ ويحق للمهندس طلب تنظيف الصدأ عن الحديد بواسطة فراشة سلك . . . استعمال الحديد المنز . يجب على المتعهد أخذ موافقة المهندس على استعمال حديد التسليح قبل .

(-) مشاكل حديد التسليح ()

هناك أخطار على تلاصق قضبان التسليح مع الخرسانة خاصة بعدم نظافة حديد التسليح ووجود مواد قد تؤثر على قيامه بوظائفه بالشكل المطلوب ومن هذه المواد المؤثرة على حديد التسليح:

يكون بشكل كبير.

. الطرشة من الخرسانة المصبوبة في وقت سابق و التي علقت بقضبان التسليح.

. وجود الزيوت على حديد التسليح حيث تستخدم هذه الزيوت في دهان خشب الطوبار.

. الأتربة والطين والتي تعلق بالحديد عند إلقاءه على الأرض الطينية.

. . . قد تكون هذه أهم العوامل المؤثرة على الحديد ولكن يجب محاولة العوامل المؤثرة على حديد التسليح والتي قد تكون غير منتشرة بشكل كبير.

(-) الخرسانية: ()

(- -) :

بعد أن يتم فحص المواد الأولية (وهي الركام الخشن - والماء والأسمنت
-) وبعد التأكد من صلاحيتها ومطابقتها للمواصفات، يتم عمل تصميم للخلطة
الخرسانية لتعيين كمية كل مادة من المواد اللازمة للحصول على خلطة خرسانية حسب
ظروف العمل ونوع المنشأ أو العنصر الخرساني المراد صبه.

وهناك عوامل عديدة تؤثر على التصميم كشكل الركام وحجمه وتدرجه وطبيعة العمل
والتشغيل وطريقة الدمك وتوفر المواد ودرجات الحرارة، إلا أننا أثناء التصميم نأخذ بعين
- أن يتم تحديد المكونات بحيث تغطي كل حبات الركام بالأسمنت وبحيث تدخل
الحبيبات الأصغر حجماً في الفراغات الأكبر حجماً وبحيث تعطي الخرسانة القوة المطلوبة
واللدونة اللازمة وأن تكون غير منفذة للماء ومتينة وقوية ومقاومة للعوامل الجوية بأقل
التكاليف.

(- -) :

تعرف المقاومة المتوسطة للكسر بالضغط للخرسانة بمعدل قيمة مقاومة الكسر لنماذج
فئة لعينة واحدة من الخرسانة المميزة يجب ألا يزيد
الفرق بين القيمة الأعلى والقيمة الأدنى % يجب معاملة نتيجة كل

المميزة:

- تعرف المقاومة المميزة للخرسانة بالقيمة الدنيا لمقاومة كسر نماذج
- لعينة واحدة من الخرسانة.

(- -) الأعمال المخبرية للخرسانة

الأعمال التالية:

- يوماً . ACI-318
ليطابق أو يزيد عن المطلوب في التصميم الخاص بالمشروع.

- فحص عينات إسطوانية مأخوذة من الخرسانة المصبوبة في المباني الموجودة، لتقرير القوة الحقيقية على الموقع للخرسانات الجافة.

(- -) يبين أجهزة
هذه الأجهزة في اختبار الخرسانة
بمختلف أشكالها.



(- -): أجهزة مقاومة الضغط

(-) (compressive strength):^(١)

أهم خواص هذه المادة الإنشائية وهي مقياس غير مباشر لبقية خواصها. يتم بين مقاومة الخرسانة للانضغاط في الولايات المتحدة الأمريكية باختبار عينات اسطوانية () يوم (mm) (mm) توضع بين سطحين مستويين ومتوازيين ومتقابلين وتعرض الإجهاد (slow strain rate) (-) دقيقة حيث لوحظ زياد مقاومة الخرسانة للانضغاط عند تسليط الحمل على النماذج بمعدل انفعال سريع (fast strain rate).


(-) فشل الرابطة بين الخرسانة و التسليح ()

يدل مصطلح فشل الرابطة بين الخرسانة و التسليح على حالة الانهيار التي تحدث بين التسليح والتي تحدث عندما تضعف الرابطة بين الخرسانة و . التسليح، وهذه الرابطة إما أن تكون ميكانيكية بفعل وجود برزات حديد تسليح في التسليح، أ قد تكون هذه الرابطة كيميائية بفعل الالتصاق الكيميائي بين . هو في ال .

عندما تتعرض الخرسانة المسلحة لإجهادات الشد يحدث شق في الخرسانة وتؤدي . بين الخرسانة و . التسليح يترك فقط قوى . (flexural crack) والذي يحدث مجاور لقضبان التسليح باتجاهات موازية أو عمودية.

تشوه القضبان أوجدت تغير نمط السلوك لكي يكون هنا . بين الخرسانة والـ بحيث لا يمكن . بين الـ جهادا التسليح.


فشل الرابطة أو التشوه للقضبان في الخرسانة التي لها وزن طبيعي يحد . عندما يحدث توتيد العروات الفولاذية على شكل شقوق على طول القضبان كما في شكل (- -) (a, b) تحدث هذه الشقوق بين القضبان والوجه الخرساني لها وكما هو معروف في البنية في شكل (c) على مسافات قصيرة بين القضبان في المقطع الخرساني.



(- -) : حالات الانهيار كما هي مفروضة في (ACI)

يحدث في القضبان الصغيرة مستعملة بغطاء خرساني كبير، البروزا التي تغطي قضبان التسليح .

للقوى بين الخرسانة وحديد التسليح والتي تلعب دورا مهما في مقاومة الانهيارات فهي د تكون من القضبان على البروزات المحيطة بها . وقد تتولد قوة مشتركة بفعل تأثير كل من الخرسانة والقضبان كما هو مبين في (- -) .



(- -) : القوى بين القضبان والخرسانة المحيطة

(-)

تحتل الفحوصات المخبرية والتجارب العلمية الجانب الأكبر من هذا المشروع تم تقسيمها
على المواد المكونة للخلطة الخرسانية على العينات بعد
يوم.

(-) مراحل الإعداد للعين ()

لقد شملت هذه مراحل ه :
الاختبارات المعملية لمكونات الخلطة الخرسانية
المرحلة الثانية: تصميم الخلطة الخرسانية للعينات
: حساب تسليح الجسور

عملية لمكونات الخلطة الخرسانية (- -)

قبل البدء بعملية الخلط هناك عدة تجارب يجب القيام بها للحصول على نتائج تستخدم في حساب
الخلطة الخرسانية هذه التجارب ما يلي:

الهدف من التجربة:

. التحليل بالمناخل للركام الخشن

- تحديد التوزيع الحبيبي لعينات الحصمة.

- تحديد معايير النعومة للحصمة الناعمة

- تحديد المقيد .

والهدف من التجربة هو إيجاد الوزن النوعي ونسبة الامتصاص للحصمة الخشنة والناعمة.

. تحديد الوزن / الكثافة النوعية

وتشمل هذه التجربة على إيجاد الوزن النوعي للركام الخشن والناعم بما فيه من فراغات بالاعتماد

/ = :

(- -) تصميم الخلطة الخرسانية Mix Design

بعد القيام بكافة التجارب اللازمة لاختيار مواد الخلطة الخرسانية ومعرفة مدى ملاءمتها لعملية

تم اختيار قوة يوم 25 MPa

- - وبالاعتماد على طريقة volume method الخلطة الخرسانية.

المعطيات:

$f_c' = 25 \text{ Mpa.}$

Dimension of the sample $50 \text{ cm} * 10 \text{ cm} * 10 \text{ cm.}$

Slump=80 mm

Coarse aggregate:

Maximum size of coarse aggregate =9.5 mm

SSD = 2.8

AC = 2.3%

Dry rodded unit weight =1450 kg/m³

Fine aggregate:

M SSD =2.8

AC = 2%

F.M=2.4

Procedure:

For non air- entrained concrete water = 225 (kg/m³ of concrete) depending on maximum size of coarse aggregate.

From Table (1-B), the approximate amount of air in non air entrained concrete =3 %.

From table (2-B) water cement ratio =0.61

Cement = $(225/0.61) = 367 \text{ kg/m}^3$ of concrete

Coarse aggregate: from table (5-B) the dry rodded unit weight factor =0.5

Dry rodded unit weight = $1450 * 0.5 = 725 \text{ kg/m}^3$

Water added = $725 * (2.4/100) = 17.4 \text{ kg/m}^3$ of concrete

SSD weight = $725 + 17.4 = 742.4 \text{ kg/m}^3$

The volume of each constituent is:

Water = $225 \text{ Kg} / 1000 \text{ Kg/m}^3 = 0.225 \text{ m}^3$

Cement = $367 \text{ Kg} / 1350 \text{ Kg/m}^3 = 0.17 \text{ m}^3$

Air = $3 \text{ Kg} / 100 \text{ Kg/m}^3 = 0.03 \text{ m}^3$

Coarse aggregate = $724.2 / 2800 = 0.259 \text{ m}^3$

The total volume = 0.684 m^3

Volume of fine aggregate = $0.335 \text{ m}^3 / \text{m}^3$ of concrete

The weight of fine aggregate SSD = $0.335 * 2800 = 938 \text{ kg/m}^3$

Water and Aggregate weight:

Oven dry weight of coarse aggregate = $(\text{WSSD}) / (1 + \text{absorption capacity})$

$$= 742.4 / (1 + 0.023) = 725.7 \text{ kg/m}^3$$

Oven dry weight of fine aggregate = $(\text{WSSD}) / (1 + \text{absorption capacity})$


$$=904.5 / (1+0.023) =884.2 \text{ kg/m}^3$$

$$\text{Water} =225 + (742.4-725.7) + (904.5-884.2)=262\text{kg/m}^3$$

(- -) : حسابات مكونات الخلطة الخرسانية

content	1m ³	0.006 m ³
Water	262 L	1.57
Cement	367 Kg	2.02
Coarse aggregate	725.7 Kg	4.35
Fine aggregate	884.2 Kg	5.3
Air	0.03 m ³	0.00018

Bending Reinforcement:



$$f_c = 30 \text{ Mpa}$$

$$F_y = 420 \text{ Mpa}$$

$$h = 10 \text{ cm} \quad b = 10 \text{ cm}$$

$$d = h - \text{clear cover} - \text{stirrup} - /2 \Rightarrow d = 10 - 2 - 0.6 - (0.8/2) = 7 \text{ cm}$$

$$E_y = F_y / E_s = 420 \text{ Mpa} / 200000 \text{ Mpa} = 0.0021$$

$$X_b \leq 0.003 = 7 / (0.0021 + 0.003) \Rightarrow X_b = 4.1 \text{ cm}$$

$$a = X_b = 4.1 * 0.85 = 3.5 \text{ cm}$$

$$C = T = 0.85 f_c (a) (d) = 0.85 * 0.3 * 3.5 * 10 \Rightarrow T = 9.1 \text{ t}$$

$$T = A_s * F_y \Rightarrow A_s = T / F_y = 9.1 / 4.2 = 2.2 \text{ cm}^2$$

$$\underline{A_{s \text{ max}} = 0.75 A_{sb} = 0.75 * 2.2 = 1.65 \text{ cm}^2}$$

$$A_{s \text{ min}} = [(f_c)^{1/2} / 4 F_y] b d \geq [1.4 / F_y] b d$$

$$A_{s \text{ min}} = [(30)^{1/2} / 4 * 420] 10 * 7 \geq [1.4 / 420] 10 * 7$$

$$A_{s \text{ min}} = 0.228 \geq 0.233$$


$$\underline{A_{s \text{ min}} = 0.233 \text{ cm}^2}$$

$$\text{Take } 2\Phi 8 \Rightarrow a_s = 1 \text{ cm}^2$$

$$A_{s \text{ min}} = 0.233 \text{ cm}^2 < A_{s \text{ provided}} = 1 \text{ cm}^2 < A_{s \text{ max}} = 1.65 \text{ cm}^2$$

Shear Reinforcement:

(1) single force



$$T = A_s * F_y = 1 * 4.2 = 4.2t$$

$$a = T / (0.85 * f_c * b) = 4.2 / (0.85 * 0.3 * 10) = 1.7cm$$

$$M_n = [4.2 * (7 - 1.7/2)] * 0.01 = 0.258t.m$$

$$M_{max} = P/2 * (0.24) = 0.258$$

$$V_{applied} = P/2 = 1.075t$$

$$P = 2.15t$$

$$\phi V_c = 0.85 * (30^{1/2} / 6) * 10 * 7 * 0.01$$

$$\phi V_c = 0.54t$$

$$\phi V_c = 0.54 < V_u = 1.075$$

Shear reinforcement is required.

$$\phi V_s \text{ min} = (1/3) Mpa b d = (1/3) * 0.01 * 10 * 7 = 0.233t$$

Apply category (4)

$$\phi V_c + \phi V_s \text{ min} < V_u < 3 \phi V_c \Rightarrow 0.54 + 0.233 = 0.773 < 1.075 < 1.62 \text{ OK}$$

$$\phi V_s = V_u - \phi V_c \Rightarrow \phi V_s = 1.075 - 0.54 = 0.535t$$

$$S = (\phi A_v * F_y * d) / \phi V_s \Rightarrow S = (0.85 * (2 * 0.283) * 2.4 * 7) / 0.54 = 15cm$$


$$S = d/2 = 7/2 = 3.5cm$$

$$S = 60cm$$

Use 1 Φ 6@ 3.5cm

Total number of stirrup = 48/3.5 = 13.7, take 14 stirrup

(2) Third point loading



$$M_{\max} = P/2 * (0.16) = 0.258$$

$$P = 3.225t$$

$$\phi V_c = 0.54t$$

$$V_u = P/2 = 3.225/2 = 1.61t$$

$$\phi V_c = 0.54 < V_u = 1.61$$

Shear reinforcement is required.

Apply category (4)

$$\phi V_c + \min \phi V_s < V_u < 3 \phi V_c$$

$$\phi V_s = V_u - \phi V_c \Rightarrow \phi V_s = 1.61 - 0.54 = 1.07t$$

$$S = (\phi A_v * F_Y * d) / \phi V_s \Rightarrow S = (0.85 * (2 * 0.283) * 2.4 * 7) / 1.07 = 8cm$$

$$S = d/2 = 7/2 = 3.5cm$$

$$S = 60cm$$


Use 1Φ6@ 3.5cm

Total number of stirrup = $16/3.5 = 4.6$, take 5 stirrup on each side

⇒ We need 10 stirrups, 1Φ6@ 3.5cm along the beam

Hook calculation:

لقد قمنا بعمل قضبان مسلحة و قمنا بامرارها داخل خرطوم بلاستيكي و قمنا بعمل باكور عـ .
أطراف القضبان، وذلك لمعرفة تأثير وجود الباكور في حالة عدم وجود أي التصاق بين الخرسانة
وحديد التسليح أيضا قمنا باستخدام قضبان ملساء ووضع باكور في أطرافها (- -) .
يظهر كيفي حسابات أطوال قضيب التسليح في حالة استخدام الباكور.



- . (- -) (A) قضيب تسليح مغطى بخرطوم بلاستيكي ويحتو
- . (B) قضيب تسليح أملس ويحتوي

(-) تحضير جدول بالمتغيرات

- . إعداد مواصفات الخلطة الخرسانية، وحساب تسليح الجسور، ستكون آلية العمل
- . الأعمال المخبرية هي عمل عينات من الجسور (* *) سم تحتوي على حديد تسليح فيه الصفات الموجودة في جدول العينات، بعد ذلك ستجرى تجارب تحمل الضغط على العينات بعد

يوم، وم ثم أخذ النتائج ووضع المناقشة بالاعتماد على هذه النتائج.

بالنسبة للمتغيرات التي تؤثر على تماسك فولاذ التسليح بالخرسانة و سيشملها جدول العمل فهي

:

- | | | |
|------|---|---|
| حديد | ✓ | نظيف () |
| حديد | ✓ | يغطيه |
| حديد | ✓ | تغطيه الأتربة |
| حديد | ✓ | يغطيه الزيت (الزيت المستخدم لدهان أخشاب البناء) |
| حديد | ✓ | تغطيه خرسانة سابقة الصد |
| حديد | ✓ | أملس يحتوي على باكور |
| حديد | ✓ | يغطيه دهان لميع |
| حديد | ✓ | مغلف بخرطوم بلاستيكي ويحتوي باكور |

المخبرية

(-)

- تأثير متغيرات الموقع على قوة التماسك بين فولاذ التسليح
- بعدد من التغيرات مثل الصداً
- والزيوت والطين وغيرها. وي مرض هذا الفصل
- المتبعة لدراسة وتحليل تأثير
- المتغير على قوة التماسك بين فولاذ التسليح والخرسانة
- ثم الاستفادة من نتائج هذه الأهداف الرئيسية للمشروع.
- إجراء الدراسات المخبرية على عينات خرسانية
- على شكل جسور ومكعبات صغيرة مفصلة فيما يلي:
- الجسر هي (* *) - حيث قمنا باستخدام جسور من الحديد ذات مفاصل
- تسهل عملية فك العينات بعد أن تتصلب (- -) .



:(- -)

- (10cm*10cm*10cm) ويحتوي كل قالب على فاصل وذلك ليصب مكعبين فيه كما ويحتوي على مفصلات وبراغي لتسهل عملية فك المكعبات (- -).



:(- -)

حصر المتغيرات المتوقع تأثيرها على تماسك فولاذ التسليح مع الخرسانة والتي ستستخدم في هذه الدراسة وهي مبينة (- -) .

(- -) : المتغيرات تأثيرها على التماسك بين الخرسانة و فولاذ التسليح

حديد نظيف ()	
الطين	
زيت السيارات	
حديد أملس يحتوي على باكور	
لميع ()	
حديد مبذر مغلف بخرطوم بلاستيكي ويحتوي باكور	

(-) لتصميم الخلطة الخرسانية

- عملية الخلط، والصب، يجب يسبقها عدة تجارب وجميعها تلزم
- الخرسانية الموضحة في الفصل الثالث ومن هنا كان لا بد من
- كعملية التحليل بالمناخل وإيجاد الوزن النوعي والكثافة النوعية للركام الخشن

وكانت النتائج التي تم الحصول عليها

وإيجاد

:

•*

•

/ =

$$15.685/10081.14 =$$

$$0.00156\text{kg/cm}^3 =$$

$$15.03/10081.14 =$$

$$0.00149\text{kg/cm}^3 =$$

*التفاصيل موضحة في الم .()

:

طبقت هذه التجربة على كل

.()

(-) عملية تحضير فولاذ التسليح

. عملية تحضير قضبان الفولاذ:

شملت هذه المرحلة تحضير قضبان مبزرة بقطر $\Phi 8$ وفقا لحسابات التسليح التي حصلنا

عليها في الفصل الثالث حيث قمنا بقص قضبان التسليح بطول

تبع ذلك عملية تحضير فولاذ التسليح

. (- -) (- -)

$\Phi 6$



(- -) : حديد $\Phi 8$



(- -) : $\Phi 6$

(- -) يظهر شكل الكانة بعد عملية التني حيث قمنا باستخدام حديد بقطر $\Phi 6$. . سم حيث تم التني بطول ضلع cm للكانة وذلك وفق للحسابات المبينة في الفصل الثالث.

. عملية تريبط الكانات مع حديد التسليح:

بعد عملية قص قضبان التسليح وتحضير الكانات تتم عملية جمع الكانات مع قضبان التسليح

حيث أن كل جسر يحتوي على . . .

يتم تريبط الكانات بأسلاك () (- -) (- -).



(- -): عملية تريبط الكانات

هنا تظهر قضبان التسليح و الكانات بشكلها النهائي قبل عملية وضعها في قوالب الصب
ويجب بعين الاعتبار المسافات بين الكانات وفقا للحسابات الناتجة.

. عملية تحضير المتغيرات على فولاذ التسليح:

تحضير قضبان الحديد المبرر التي يغطيها الزيت (- -) (- -)
.



(- -) :عملية دهن الحديد ب زيت



(- -) : حديد التسليح لجسر بعد دهانه بالزيت

تظهر في هذه الصورتين . كيفية طلاء قضبان التسليح . . . حديد التسليح بعد عملية طلاءها بالزيت المستخدم في أعمال طلاء أخشاب البناء لمنع التصاقها

عملية تحضير القضبان الملساء التي تحتوي على باكور

لقد تمت عملية . (-) للقضبان باستخدام الملازم الموجودة في مشاغل الجامعة وبمجهود يدوي مما تتطلب وقتا وجهد كبير. (- -) (- -) .



(- -) :كيفية عمل الباكور في قضبان الحديد



(- -) :قضيب يحتوي على باكور عند أطرافه

❑ عملية - القضبا المبزرة المغطى سطحها - ستيكي وتحتوي على أطرافها.

تهدف هذه التجربة تأثير بين الخرسانة و فولاذ التسليح بشكل بيت بواسطة الباكور الطرفي (- -).



(- -) : البلاستيكي المستخدم (بربيج شقلة)

❑ عملية تجهيز القضبان المبزرة التي يغطيها الطين



(- -) : قضيب مبزر يغطيه الطين

❑ تجهيز القضبان المبزرة التي يغطيها دهان لميع

منا دهان لميع يستخدم لمنع الصدأ وهو مشابه لماد () التي تغلف بها قضبان التسليح في الموقع لمنع صدأ القضبان. (- -) (- -) .



(- -) :عملية دهن الحديد بالدهان الزيتي لميع



(- -) :مادة الدهان المستخدمة

- (- -) نرى كيف تتم عملية طلاء قضبان التسليح بالطلاء الزيتي حيث تترك
 القضبان بعد عملية الطلاء مدة يوم حتى تجف قبل تتم عملية يظهر الشكل (- -)
 (مادة الطلاء المستخدمة في هذه المرحلة.

(-) عملية الخلط والصب

بعد القيام بالحسابات المطلوبة للخلطة الخرسانية من نسبة ماء وكميات ركام خشن وناعم
عملية الخلط حيث يتم العمل وفق الخطوات التالية.

. تنظيف القوالب الطرشة الناتجة من عمليات الصب السابقة كما في الشكل
(- -)



(- -) : تنظيف القوالب

. دهن القوالب بالزيت حتى تسهل عملية العينات منها كما في الشكل (- -).

يجب طلاء الجسور بمادة الزيت المخصصة لعملية تسهيل فك الجسور عن القوالب بعد يوم من جفافها.



(- -) دهن الجسور بالزيت

أيضا تتم عملية طلاء قوالب المكعبات بمادة الزيت المخصصة لعملية تسهيل فك القوالب بعد يوم من جفافها.

. تتم عملية تحضير الخلطة الخرسانية وفقا للنسب تم حسابها (- -) حيث تم البدء بعملية الخلط وذلك بوضع كميات محسوبة منت والماء، والقيام بخلطها جيدا كما في الشكل (- -) (- -).



(- -) :عملية تحضير مكونات الخلطة الخرسانية



(- -) :عملية الخلط

في عملية الخلط يجب مراعاة بعض الأمور مثل عملية إضافة الماء بشكل تدريجي وعملية الخلط بشكل جيد
 ضها بحيث تتوزع بانتظام في الخلطة
 الركام الخشن يبقى على السطح بينما الرمل والاسمنت يمران من خلاله إلى الأسفل.

. عملية الصب حيث تتم عملية الصب في القوالب الموجودة وذلك بعد عملية وضع التسليح بقطر $2\Phi 8$ وترتيبها بالكانات حيث كل قالب يوضع فيه نوع واحد المتغيرات كما في الشكل (- -) الذي يظهر صب القوالب بالخلطة المحضرة والتأكد من أن القضبان تبعد المسافة المطلوبة عن قاعدة القالب وهي .



:(- -)

. عملية التحضير النهائي للقوالب قبل فوات زمن الشك للخرسانة، حيث تتم عملي
 قضيب معدني (- -) (- -).



(- -) : صب الخرسانة و توزيعها على الجسر



(- -) :

تتم عملية الدمك بالقضيب الخاص به حيث يتم الدمك به بمقدار طريقة لكل قالب وتتم توزيع العملية في مواقع مختلفة في القالب وذلك لتلافي وجود تعشيش في الجسور بين الخرسانة وقضبان التسليح.

. تتم في اليوم التالي عملية فك القوالب العينات منها،
هو موضح في (- -) (- -) (- -) (- -).



صب الخرسانة فيها (- -):



يها (- -) :



:(- - -)



(- - -) :



(- -) : العينات الجاهزة

توضع الجسور والمكعبات الناتجة بعد عملية فكها عن القوالب مدة أيام في حوض الماء
تتكمّل عملية تفاعل الخرسانة تجري عليها فحوصات التحميل لمدة ()
() يوم.

(- -) عملية تحميل العينات

() () يوم على عملية الصب نقوم بتحميل العينات على جهاز الكسر كما في

حمل للعينات المختلفة، حي (- -) (- -)

لتنظيم هذا العمل وذلك لعدد العينات الكبير جدول (- -) ومعرفة أشكال الكسر للعينات

"التي سوف تفصل في فصل تحليل النتائج " (- -) (- -) (- -) (- -) .(- -)

(- -) :جدول العمل للفحوصات المخبرية للمتغيرات

المتغير	تاريخ الصب	تاريخ الفحص	العينات	KN
حديد يغطيه		أيام	عينة	
			عينة	
			عينة	
حديد نظيف ()		يوم	عينة	
			عينة	
			عينة	
حديد تغطيه الأثرية		أيام	عينة	
			عينة	
			عينة	

	عينة				
	عينة				
	عينة	يوم			
	عينة	أيام			
	عينة				
	عينة				
	عينة	يوم			حديد يغطيه الزيت
	عينة				
	عينة				
	عينة	أيام			
	عينة				
	عينة				
	عينة	يوم			حديد أملس يحتوي على
	عينة				
	عينة				
	عينة	أيام			
	عينة				
	عينة				
	عينة	يوم			حديد تغطيه خرسانة
	عينة				
	عينة				
	عينة	أيام			ديد ميز
	عينة				
	عينة				
	عينة	يوم			بلاستيكي ويحتوي على
	عينة				
	عينة				

	عينة	أيام			حديد ميز يغطيه دهان لميع
	عينة				
	عينة				
	عينة	يوم			
	عينة				
	عينة				



(- - -):جهاز كسر العينات




(- - -) : مؤشر القراءة لجهاز كسر العينات

هنا يظهر جهاز تحميل العينات وهو جهاز يستطيع فحص المكعبات والجسور وذلك
بوضع قطع إضافية له الجهاز يقوم بإعطائنا قوى كسر بوحدة الكيلو
نيوتن (KN).



(- -) :عملية تحميل الجسور



(- -) :الهيكل المعدني المستخدم لفحص الجسور

تظهر هنا عملية تحميل الجسور على جهاز الضغط ونرى القطع الإضافية التي تضاف للجهاز وذلك لعملية فحص الجسور عليه ويجب مراعاة اخذ المسافات الصحيحة بين الركائز وبين نقاط الضغط وهي .



(- -) :



أيام

:(- -)



(- -) : صورة تظهر الجسور التي استخدمت في هذه الدراسة بعد فحصها على جهاز الكسر.

(-) فحص إجهاد الشد لقضبان التسليح

يتم من خلال هذا الفحص لتأكيد أن المشكلة هي ليست بنفس خصائص الحديد و أن إجهاد الشد للقضبان المستخدمة هو مطابق للمواصفات أن المشكلة هي في المتغيرات التي تؤثر قضبان التسليح وتضعف التماسك بين الخرسانة و قضبان التسليح.

سبة لفحص إجهاد الشد لقضبان الحديد وجهاز الفحص وطريقة التثبيت للقضبان موضحة في

(- -) (- -) (- -) .



(- -) : جهاز فحص الشد للقضبان التسليح



(- -) : جزء المدخلات و شاشة النتائج لجهاز فحص الشد للقضبان التسليح



(- -): كيفية تثبيت القضيب الفولاذي ووضع القلب الحديد عليه

بالنسبة لطريقة الفحص وخطواتها فهي تكون تابعة لجهاز الفحص
بمطابقة الحديد للمواصفات فهي كما يلي:

Input data taken from bars which testing:

1. diameter of bar=7.8mm
2. length of bar=52.26m
3. weight of bar=209.7gm
4. elongation at 10% , 20% which larger

Out put data taken from paper the machine draw it:

1. Area=50.26mm²
2. Max force=31.59 KN
3. strength=628.6N/ mm²

4. Yield point $\cong 21.38\text{KN}$

*The diameter of bar after test =6.48mm

*10% elongation is larger

Yield strength= $\frac{\text{Yield point}}{\text{Area}} = \frac{21.38 \times 1000}{50.26}$

Area 50.26

$F_y = 425.3\text{N/mm}^2$ OK

Equivalent diameter (de)= $12.74 \sqrt{\frac{M}{L}} = 12.74 \sqrt{\frac{209.7}{522.6}}$

=8 mm

Total Elongation = $\frac{d_1 - d_2}{d_1} * 100\% = \frac{7.8 - 6.48}{7.8} * 100\% = 16.9\%$

Weight gm/m= $\frac{209.7 * 100}{52.26}$ 401.26gm/m

.()

جميع المعلومات اللازمة

النتائج و تحليلها

(-)

بعد الانتهاء من المخبرية بشقيها وهو عملية صب العينات والثاني عملية العينات فإنه و بالاعتماد على جدول العمل الموجود في الفصل الرابع .
 بفحص المتغيرات التي تؤثر على حديد التسليح و تماسكه مع .
 قمنا بالفحوصات على الجسور التي تحتوي على المتغيرات بواقع عينات يوم.

ستكون طريقة العرض للنتائج في هذا الفصل هي عرض نتائج الاختبارات بعد
 ثم تحليل هذه النتائج و مقارنتها بالمرجع وهو الحديد النظيف . الأمر بالنسبة لنتائج
 يوم سنستخدم نفس الطريقة في العرض . كمال عرض النتائج و تحليلها
 النتائج للاختبارات على مراحلها المختلفة في جداول و إظهار النتائج في مخططات
 تظهر الاختلاف في القوة بين المتغيرات.

لقد كانت كميات الخلطة الخرسانية والتي حصلنا عليها في الفصل الثالث موحدة لكل
 العينات من قوة الخلطة الخرسانية قمنا . مكعبات خرسانية وفحصها بعد
 يوم القيام بعملية الصب متغيرين . . . (- -) (- -) .
 تظهر نتائج فحوصات المكعبات التجريبية.

(- -) : نتائج فحص المكعبات للعينات التي تحتوي على حديد موزر نظيف

*	(Mpa)	(KN)	(KN)	عدد العينات	(يوم)
16.3	163	170	عينة		
		167	عينة		
		152	عينة		
20.9	209	210	عينة		
		197	عينة		
		220	عينة		
31.76	317.6	328	عينة		
		312	عينة		
		319	عينة		

$$16.3 \text{ Mpa} = 16.3 \text{ N/mm}^2 = \frac{163 \text{ KN} * 1000 \text{ N}}{(100 \text{ mm} * 100 \text{ mm}) 1 \text{ KN}} =$$

*

(- -) : نتائج فحص المكعبات للعينات التجريبية

(يوم)	عدد العينات	KN	(KN)	(Mpa)
	عينة	148	150.4	15.04
	عينة	160		
	عينة	143		
	عينة	195	194.67	19.47
	عينة	190		
	عينة	199		
	عينة	302	299	29.9
	عينة	398		
	عينة	297		

كما يظهر لنا من الجدولين السابقين الفرق في حمل الكسر بين نتائج فحص المكعبات هو حد ما قليل و ذلك


- أردنا - النقص في حمل الكسر للمكعبات بعد اختبارات الأسبوع للاختبارين -
(- -) يلي:

$$5.86\% = \frac{31.76 - 29.9}{31.76} * 100\% =$$


هذه النسبة هي ليست كبيرة الخبرة في هذا المجال.

(-) نتائج اختبارات المتغيرات وتحليلها

في البداية انظ (- -) الذي يظهر كيفية تحميل العينات على جهاز الضغط.



(- - -) : كيفية تحميل العينات على جهاز الضغط.



(- - -) : كيفية تحميل العينات على جهاز الضغط.

(- -) حديد نظيف ()

يظهر الجدول (- -) نتائج فحوصات عينات الجسور المسلحة لفولاذ ميزر نظيف للفترتين أيام ثم يوم.

(- -) : النظيف

* (KN.m)		للعينات (KN)		المتغير
(KN)		(يوم)		
7.39	46.17	48	7	حديد نظيف ()
		44.5		
		46		
13.97	87.33	82	28	
		93		
		87		

$$7.39 \text{ KN.m} = 46.17 * 0.16 \text{m} = \quad *$$

النتائج يمكن تحليلها كما يلي:

:


لقد كانت نتائج اختبار حمل الكسر للعينات التي تحتو نظيف بعد أيام كما هي موضحة
(- -) .

الأصل أن يكون الفولاذ المبزر النظيف الأكثر قيمة في حمل الكسر وبالتالي عزم الكسر
يج الفحوصات بعد أسبوع ليست بالضرورة أن تكون هي المرجع للحكم على النتائج.


يبين الشكل (- -) عينات التي تحتوي على الحديد المبزر النظيف بعد انهيارها و يبين
- (- -) - الكسر في العينات التي تحتوي على الحديد المبزر النظيف بعد
تعريضها لجهاز الضغط و انهيارها.




(- -) : شكل الكسر في العينات التي احتوت على فولاذ نظيف بعد اختبارات ايام



(- - -) : شكل الكسر في عينة تحتوي على فولاذ مبزر النظيف بعد اختبارات
أيام



(- - -) : شكل الكسر في عينة تحتوي على فولاذ مبزر النظيف بعد اختبارات أيام




(- - -) : كل الكسر في عينة تحتوي على فولاذ مبزر النظيف بعد اختد أيام


ثانيا: () يوم

لقد كانت نتائج اختبار حمل الكسر للعينات التي تحتوي حديد نظيف بعد يوم كما هي (- -) .


يبين الشكل (- -) أشكال الكسر في العينات التي تحتوي على الحديد المبزر النظيف بعد تعريضها لجهاز الضغط بعد اختبارات يوم.



(- - -) :شكل الكسر في عينة تحتوي على فولاذ مبزر نظيف بعد اختبارات يوم.



(- - -) :شكل الكسر في عينة تحتوي على فولاذ مبزر نظيف بعد اختبارات يوم.



(- - -) :شكل الكسر في عينة تحتوي على فولاذ مبزر نظيف بعد اختبارات يوم.

(- -) حديد ر يغطي الصدأ

يظهر الجدول (- -) نتائج فحوصات عينات الجسور المسلحة لفلوآذ مبرز يغطي الصدأ لفترتين أيام يوم.

المبرز الذي يغطيه (- -):

المتغير	(يوم)	لعينات (KN)	(KN)	(KN.m)
حديد مبرز يغطي الصدأ	7	39.6	40.53	6.49
		42		
		40		
	28	90	87	13.92
		83		
		88		
حديد نظيف ()	7		46.17	7.39
	28		87.33	13.97

$$\frac{7.39 - 6.49}{7.39} * 100\% = \text{أيام}$$

حديد يغطي

$$12.18\% =$$

$$\frac{87.33 - 87}{87.33} * 100\% = \text{يوم}$$

حديد يغطي

$$0.36\% =$$

و بدراسة النتائج يمكن تحليلها كما يلي:

:


لقد كانت اختبارات الحديد المبزر الذي يغطيه الصدأ هي المرحلة الثانية من الاختبارات و
(- -) يظهر نتائج اختبار للعينات بعد أسبوع.

لقد كان الحديد في هذه الحالة يغطيه الصدأ بشكل كبير %
و هي نسبة ليست كبيرة . لان الصدأ بحد ذاته لا يمنع التماسك بين الخرسانة وحديد
التسليح.


(- -) يظهر العينات التي تحتوي على صدا بعد تعريضها لجهاز الضغط
(- -) يظهر كيفية أشكال الكسر في العينات يغطيه الصدأ بعد




(- -) : العينات التي تحتوي على فولاذ يغطيه بعد انهيارها بعد اختبارات
أيام



عينة تحتوي على فولاذ يغطيه الصد بعد اختبار أيام (- - -) :



عينة تحتوي على فولاذ يغطيه الصد بعد اختبار أيام (- - -) :




أيام (- - -) عينة تحتوي يغطيه الصد

ثانيا: () يوم


(- -) يظهر نتائج الاختبار للعينات التي تحتوي على حديد مبرر يغطيه بعد يوم

. % هي نسبة قليلة جدا وهي أيضا اقل من النسبة التي حصلنا عليها بعد اختبارات هذ يؤكد بحد ذاته لا يمنع التماسك بين الخرسانة وحديد التسليح. (- -) يظهر كيفية أشكال الكسر في العينات التي تحتوي على فولاذ يغطيه يوم.




(- - -) :شكل الكسر في عينة تحتوي على فولاذ يغطيه الصدأ بعد اختبارات

يوم



(- - -) :شكل الكسر في عينة تحتوي على فولاذ يغطيه الصدأ بعد اختبارات


يوم



(- - -) : الكسر في عينة تحتوي على فولاذ يغطيه الصدأ

يوم

يظهر الـ (- -) رسم تخطيطي للاختلاف في عزم الكسر بين الفولاذ المبزر النظيف
() المبزر الذي يغطيه الصدأ بحيث أن هذه المخطط لاختبارات يوم.



يوم بين	(- -) :
أيام المبزر التنظيف	:A
أيام المبزر الذي يغطيه الصدأ	:B
يوم المبزر التنظيف بعد ا	:A'
يوم المبزر الذي يغطيه الصدأ بعد ا	:B'

(- -) حديد تغطيه الأتربة

يظهر الجدول (- -) نتائج فحوصات عينات الجسور المسلحة لفلوآذ مبرز تغطيه للفترتين أيام ثم يوم.

(- -) : نتائج اختبارات للفلوآذ المبرز الذي تغطيه

المتغير	(يوم)	العينات (KN)	(KN)	(KN.m)
حديد تغطيه	7	30.5	31	4.97
		25.5		
		31		
	28	54	52.3	8.37
		43		
		60		
حديد نظيف	7		46.17	7.39
()	28		87.33	13.97

أيام =

تغطيه

حديد

$$32.75\% = \frac{7.39 - 4.97}{7.39} * 100\%$$

يوم =

تغطيه

حديد

$$40.07\% = \frac{13.97 - 8.37}{13.97} * 100\%$$


و بدراسة النتائج يمكن تحليلها كما يلي:

:


(- -) يمثل نتائج العينات التي تحتوي على الحديد المبزر الذي تغطيه الأتربة أيام.

لو لاحظنا النتائج التي أمامنا لوجدنا أن الفرق بينها في حمل الكسر قريب نوعا ما وهذا يبين أن العينات الثلاثة ستأخذ في عين الاعتبار. لكن نلاحظ في انخفاض في قوة تحمل الجسور مما يضع أمامنا سؤال هـ وجود الأتربة على حديد التسليح قد يسبب ضعف التماسك بين الخرسانة وحديد التسليح لدرجة انهيار المنشأ؟ ولكن لابد من التأكيد أن نتائـ
الأسبوع هي غير نهائية وإنما يعتمد على اختبارات يوم.


الانخفاض في نسبة العزم الذي يتحمله هذا النوع من المتغيرات كبيرة حيث أن النقص . . % . . يـ . في هذا الانخفاض في القوة لان . .
الحديد وتمنع البروزات من أداء عملها وهو توفير اكبر قدر ممكن من التماسك . بين
الخرسانة وحديد التسليح. (- -) يظهر كيفية شكل الكسر في الجسور التي تحتوي على
حديد تسليح تغطيه الأتربة بعد فحوصات .



(- - -) : شكل الكسر في جسر يحتوي على فولاذ تسليح تغطيه الأتربة



(- - -) : شكل الكسر في جسر يحتوي على فولاذ تسليح تغطيه الأتربة



(- - -) : شكل الكسر في جسر يحتوي على فولاذ تسليح تغطيه الأتربة

ثانيا: () يوم

(- -) يمثل نتائج العينات التي تحتوي على الحديد المبزر الذي تغطيه الأتربة بعد

يو .


نلاحظ في انخفاض في قوة تحمل الجسور و قيمة % هي قيمة كبيرة وان التشابه في نتيجة بين اختبارات الكبير في عزم الكسر يؤكد الأتربة على حديد التسليح يسبب ضعف التماسك بين الخرسانة وحديد التسليح . انهيار العنصر .

التي تحتوي على حديد تسليح تغطيه الأتربة


(- -) يظهر

يوم.


بعد تعريضه لجهاز



(- - -) : ل الكسر في جسر يحتوي
تسليح تغطيه الأتربة بعد اختبار
يوم




(- - -) : لكسر في جسر يحتوي
تسليح تغطيه الأتربة بعد
يوم



(- - -) : لكسر في جسر يحتوي تسليح تغطيه الأتربة
يوم

من المناسب هنا الحديث عن خرسانة النظافة تظه . اختبارات فولاذ الذي تغطيه الأتربة أن هناك نقص كبير في عزم الكسر مقارنة بالفولاذ النظيف مما يدل على أن وجود طبقة أرضية قبل صب الأساسات تساعد على حماية فولاذ التسليح من الأتربة و الأوساخ أن عبق به.

(- - -) يظهر مخطط تفصيلي بين الفرق في عزم الكسر بين الحديد المبزر النظيف والحديد المبزر الذي تغطيه الأتربة.



بين	:(- -)
المبزر النظيف بعد اختبار أيام	:A
المبزر الذي يغطيه الأتربة بعد اختبار يوم	:C
المبزر النظيف أيام	:A'
المبزر الذي يغطيه يوم	:C'

(- -) حديد يغطيه الزيت

يظهر الجدول (- -) نتائج فحوصات عينات الجسور المسلحة لفلوآذ مبرز يغطيه الزيت للفترتين أيام ثم يوم.

مبرز الذي يغطيه الزيت (- -):

المتغير	(يوم)	العينات (KN)	(KN)	(KN.m)
حديد يغطيه الزيت	7	37	38.5	6.16
		43		
		38.5		
حديد يغطيه الزيت	28	71	64.67	10.35
		57		
		66		
حديد نظيف	7		46.17	7.39
()	28		87.33	13.97

حديد يغطيه الزيت بعد اختبار أيام=

$$16.64\% = \frac{7.39 - 6.16}{7.39} * 100\%$$

حديد الذي يغطيه الزيت يوم=

$$25.91\% = \frac{13.97 - 10.35}{13.97} * 100\%$$


وبدراسة النتائج يمكن تحليلها كما يلي:

:


كما يظهر في الجدول (- -) نلاحظ أن قوة تحمل الجسور التي توي حديد تسليح مغطى بالزيت هي ليست بعيدة عن الحديد النظيف أيضا فان قوة تحمل العينات الثلاثة

لا بد أن نشير إلى أن المتغيرين السابقين وهما الأتربة و الزيوت المستخدمة في دهان الأخشاب والتي يطلق عليه في السوق (زيت السيارة غير النظيف) هي غير موجودة دائما في الموقع أو بمعنى آخر هي ربما ليست موجودة بشكل كبير كما في استخدام القضبان التي تحتوي على حديد يغطيه الصدأ أو الخرسانة الزيوت بعيدة عن حديد التسليح أثناء إعداد حديد التسليح للعناصر الإنشائية قبل الصب . هذا لا يعني أن تأثير هذه المتغيرات يمكن إهماله في حال وجودها.


بالنسبة للحديد الذي يغطيه الزيت (المستخدم في دهان الأخشاب) العزم هي ليست كبيرة حيث أنها تساوي . % وهي تقريبا اقل من خمس القوة التي تتحملها الجسور التي تحتوي على حديد نظيف يعود السبب إلى أن الزيوت ربما لا تمنع من دخول الخرسانة بين البروزات و تماسكه مع حديد التسليح. (- -) يظهر أشكال الكسر لهذه المتغير.



(- - -) : شكل الكسر لعينة تحتوي على فولاذ تسليح يغطيه الزيت بعد اختبار 0 أيام.



(- - -) : شكل الكسر لعينة تحتوي على فولاذ تسليح يغطيه الزيت بعد اختبار 7 أيام.




(- - -) : شكل الكسر لعينة تحتوي على فولاذ تسليح يغطيه الزيت أيام.


ثانيا: () يوم

كما يظهر في الجدول (- -) أن قوة تحمل الجسور التي توي حديد تسليح مغطى بالزيت هي بعيدة عن الحديد النظيف أيام. يوم اكبر منها


(- -) يظهر أشكال الكسر للعينات التي تحتوي على حديد مبزر مغطى بالزيت بعد يوم.



(- - -) : شكل الكسر لعينة تحتوي على حديد مبرز مغطى بالزيت بعد اختبارات يوم.




(- - -) : شكل الكسر لعينة تحتوي على حديد مبرز مغطى بالزيت بعد اختبارات يوم.



(- - -) : شكل الكسر لعينة وي على حديد مبزر مغطى بالزيت بعد اختبارات يوم.

(- - -) يظهر مخطط تفصيلي بين الفرق في عزم الكسر بين الحديد المبزر النظيف والحديد المبزر الذي يغطيه الزيت.



يوم بين

:(- -)

المبزر النظيف بعد اختبار أيام

:A

المبزر الذي يغطيه الزيت بعد اختبار أيام

:D

المبزر النظيف بعد يوم

:A'

يوم المبزر الذي يغطيه الزيت

:D'

(- -) حديد أملس يحتوي على باكور

يظهر الجدول (- -) نتائج فحوصات عينات الجسور المسلحة لفولاذ أملس يحتوي على باكور للفترتين أيام ثم يوم.

الذي يحتوي على باكور (- -):

المتغير	(يوم)	لعينات (KN)	(KN)	(KN.m)
حديد أملس يحتوي على	7	42	40.83	6.53
		41.5		
		39		
	28	64	72.66	11.63
		83		
		71		
حديد نظيف	7		46.17	7.39
	28		87.33	13.97

حديد الأملس الذي يحتوي على باكور بعد اختبار أيام =

$$11.64\% = \frac{7.39 - 6.53}{7.39} * 100\%$$

حديد الأملس الذي يحتوي على باكور بعد اختبار يوم =


$$16.75\% = \frac{13.97 - 11.63}{13.97} * 100\%$$

وبدراسة النتائج يمكن تحليلها كما يلي:

:


بالنسبة للعينات التي تحتوي على حديد أملس يحتوي على باكور فنحن هنا ألعينا تأثير البروزات في التماسك بين الخرسانة وحديد التسليح و أصبح الاعتماد على الالتصاق الكيميائي بين الخرسانة وحديد التسليح وجود الباكور يزيد من تأثير التماسك.

الهدف من هذه المتغير هو معرفة مدى النقص في القوة في حال إلغاء تأثير البروزات و الاستغناء عن ذلك بوجود باكور . . . أعلاه يظهر أن النقص في تحمل العزم لهذا المتغير بعد أسبوع . % وهذه نسبة ليست كبيرة مما يدل على أن الالتصاق الكيميائي و وجود الباكور له دور كبير في تماسك الخرسانة مع فولاذ التسليح. (- -) يظهر أشكال الكسر في العينات التي تحتوي على هذا المتغير بعد فحوصات الأسبوع.




(- - -) :شكل الكسر في عينة تحتوي على حديد أملس يحتوي على باكور بعد اختبار

أيام



(- - -) :شكل الكسر في عينة تحتوي على حديد أملس يحتوي على باكور بعد اختبار أيام



(- - -) : لكسر في عينة تحتوي على حديد أملس يحتوي على باكور بعد أيام

. أردنا المقارنة بين عزم الكسر بين الحديد المبزر النظيف والحديد . الذي يحتوي باكور فنحن هنا نوضح مدى فاعلية الباكور في توفير تماسك بين الخرسانة و فولاذ التسليح بوجود حديد أغينا تأثير .

تأثير متغيرات تضعف التماسك وجود البروزات كما في الحديد المبزر المغطى .


هنا نركز البحث على فاعلية الباكور في حال لم يعد تماسك ميكانيك بين الخرسانة و فولاذ التسليح بشكل تام و ذلك لعدم وجود بروزات.

ثانيا: () يوم


. . (- -) . النقص في تحمل العزم لهذا المتغير بعد أسبوع % وهذه نسبة ليست كبيرة هذ النتيجة مشابه نوعا ما . نتيجة اختبار () أيام مما يؤكد الالتصاق الكيميائي و وجود الباكور له دور كبير في تماسك الخرسانة مع فولاذ التسليح. (- -) يظهر الكسر في الحديد الذي يد .

يوم مع ملاحظة شكل الكسر في طرفي الجسر.


. الشكل (- -) الذي يظهر مخطط يبين الفرق في عزم الكسر بين الحديد النظيف والحديد الذي يحتوي باكور بعد اختبار يوم.



(- - -) : شكل الكسر في عينة تحتوي على حديد أملس يحتوي على باكور بعد اختبار يوم.




(- - -) : شكل الكسر في عينة تحتوي على حديد أملس يحتوي على باكور بعد يوم.



(- - -) : شكل الكسر في عينة تحتوي على حديد أملس يحتوي على باكور بعد

يو .



بين

:(- -)

المبزر النظيف (أيام)

:A

ملس الذي يحتوي على باكور (ايام)

:E

النتظيف (يوم)

:A

الأملس الذي يحتوي على (يوم)

:E'

(- -) حديد تغطيه

يظهر الجدول (- -) فحوصات عينات الجسور المسلحة لفولاذ مبزر تغطيه خرسانة سابقة الصب للفترتين أيام ثم يوم.

(- -) : نتائج اختبارات للفولاذ المبزر الذي تغطيه الخرسانة سابقة الصب

المتغير	(يوم)	لعينات (KN)	(KN)	(KN.m)
حديد تغطيه	7	40	44.67	7.15
		51		
		43		
	28	72	66.83	10.69
		75.5		
		53		
حديد نظيف	7		46.17	7.39
()	28		87.33	13.97

أيام=

حديد

$$3.25\% = \frac{7.39 - 7.15}{7.39} * 100\%$$

يوم=


حديد

$$23.48\% = \frac{13.97 - 10.69}{13.97} * 100\%$$

وبدراسة النتائج يمكن تحليلها كما يلي:


:

لحمل الكسر ليست بعيدة أيضا
 عليها في الجدول (- -) النسبة في النقص في القوة هي قليلة جدا وهـ الأقل في حالة
 عدم وجود باكور حيث أن النسبة في النقص في تحمل العزم مقارنة بحديد التسليح النظيف هي
 . % . (- -) يظهر أشكال الكسر لهذا المتغير.




(- - -) :شكل الكسر في عينة تحتوي على حديد مبرز تغطية خرسانة سابقة الصب

أيام



(- - -) :شكل الكسر في عينة تحتوي على حديد مبزر تغطية خرسانة سابقة الصب
أيام




(- - -) :شكل الكسر في عينة تحتوي على حديد مبزر تغطية خرسانة سد
أيام

ثانيا: () يوم


التي حصلنا عليها في الجدول (- -) أن النسبة في النقص في القوة هي بر من النسبة التي حصلنا عليها في اختبار أيام نما كانت نسبة النقص في العزم بعد أيام هي . % عت هذه النسبة . % يوم.

يوم هي المعتمدة أو بمعنى آخر هي المرجع للمقارنة يتبد . . .
 خلال هذه الدراسة حتى هذه المرحلة أن الحديد المبزر الذي يغطيه الصدا هو . . .
 (- -) يظهر أشكال الكسر للعينات التي تحتوي على حديد تسليح م يوم.




(- - -) :شكل الكسر لعينة تحتوي على فولاذ تسليح مبزر مغطى بالخرسانة سابقة

يوم



(- - -) :شكل الكسر لعينة تحتوي على فولاذ تسليح مبزر مغطى بالخرسانة سابقة

يوم




(- - -) :شكل الكسر لعينة تحتوي على فولاذ تسليح مبزر مغطى بالخرسانة سابقة

يوم

. . . (- -) الذي يظهر مخطط يبين الفرق في عزم الكسر بين الحديد المبزر

النظيف والحديد المبزر الذي تغطيه الخرسانة سابقة الصب بعد اختبار يوم.



يوم بين (- -) :

المبزر النظيف (أيام) :A

المبزر الذي تغطيه الخرسانة سابقة الصب (أيام) :F

المبزر النظيف (يوم) :A'

المبزر الذي تغطيه الخرسانة سابقة (يوم) :F'

- الفرق في عزم الكسر بين الفولاذ المبزر النظيف و الفولاذ

المبزر الذي تغطيه خرسانة تصلبت يختلف بشكل ملحوظ بين أيام - يوم

التعليق يعود لان الزمن الإضافي للخرسانة التي تصلبت لا يكسبها قوة إضافية فهي أخذت معظم

قوتها في اختبار أيام يظهر لنا أن الفرق في عزم الكسر ليس شرطاً أن يكون متساوي

أيام و يوم.

(- -) حديد مبزر مغطى بأنبوب بلاستيكي ويحتوي على باكور

يظهر الجدول (- -) نتائج فحوصات عينات الجسور المسلحة لفولاذ مبزر مغطى بلاستيكي و يحتوي على باكور في طرفيه للفترتين أيام ثم يوم.

(- -) : نتائج اختبارات الفولاذ المبزر المغطى بأنبوب بلاستيكي و يحتوي على أيام

المتغير	(يوم)	العينات (KN)	(KN)	(KN.m)
حديد مبزر مغطى ب بلاستيكي ويحتوي على باكور	7	46	44.5	7.12
		42		
		45.5		
حديد نظيف	28	55	51.67	8.27
		49		
		51		
()	7		46.17	7.39
	28		87.33	13.97

أيام= حديد مبزر مغطى بأنبوب بلاستيكي ويحتوي على باكور

$$3.65\% = \frac{7.39 - 7.12}{7.39} * 100\%$$

يوم= حديد مبزر مغطى بأنبوب بلاستيكي ويحتوي على باكور

$$40.8\% = \frac{13.97 - 8.27}{13.97} * 100\%$$

وبدراسة النتائج يمكن تحليلها كما يلي:

:

النتائج التي حصلنا عليها في جدول (- -) . لكسر لهذا المتغير .
 . % من الحديد النظيف هذه قيمة قليلة جدا فـ . من الأنبوب البلاستيكي ألغى
 تأثير التماسك بين الخرسانة وحديد التسليح سواء الميكانيكي أو الكيميائي فان الباكور ربما يقوم
 بتوليد عملية تماسك تثبيت جيد.


(-) يظهر عينات حديد مغطى بأنبوب بلاستيكي ويحتوي على باكور
 بعد انهيارها (- -) يظهر أشكال الكسر في حديد مغطى بأنبوب بلاستيكي
 ويحتوي على باكور




(- - -) :شكل الكسر في عينة تحتوي فولاذ مبزر يحتوي باكور وانبوب بلاستيكي
 أيام.




(- - -) : عينة مسلحة بحديد
بأنبوب بلاستيكي ويحتوي على
بعد انهيارها بعد اختبار أيام.



(- - -) : رسم تمثيلي للكسر
عينة تحتوي على حديد مبرز مغطى بأنبوب
بلاستيكي ويحتوي على باكور
أيام.



(- - -) : عينة تحتوي على حديد مبزر مغطى بأنبوب بلاستيكي ويحتوي على باكور أيام.



(- - -) : عينة تحتوي على حديد مبزر مغطى بأنبوب بلاستيكي ويحتوي على باكور أيام.

ثانيا: () يوم

ج التي حصلنا عليها في جدول (- -) عزم الكسر لهذا المتغير اقل
كبيرة جدا مقارنة بـ من الحديد النظيف فبينم
أيام . % ارتفعت هذه النسبة . % يوم وهذا ارتفاع كبير.


انه لي أيام يوم .
النائج نرى انه من المنطقي يكون هناك
نقص كبير في عزم الكسر للحديد المبزر المغطى بلاستيكي و يحتوي على باكور لأنه
وجود الباكور وحده لا يكفي لتوليد التماسك المناسب بين الخرسانة
وحديد التسليح. (- -) يظهر أشكال الكسر في حديد - مغطى -
بلاستيكي و يحتوي على باكور بعد اختبار يوم.

نرى هنا انه المفيد مقارنة بين نتائج اختبار الحدي الذي يحتوي على باكور و
الذي كان عزم الكسر له KN.m . والحديد المبزر المغطى بأنبوب بلاستيكي و يحتوي
على باكور والذي عزم الكسر له 8.27KNN.m


الكسر بين الحديد الاملس الذي يحتوي باكور و حديد

$$\text{بلاستيكي و يحتوي على يوم} = 100\% * \frac{11.63 - 8.27}{11.63} = 28.9\%$$


يدل هذا النقص في عزم الكسر القضبان الملساء توفر تماسك يجب . . .
أغينا التماسك بين الخرسانة و فولاذ التسليح نقص
ماسك بين القضبان الملساء و الخرسانة.



(- - -) : عينة تحتوي
 حديد مبزر مغطى بأنبوب بلاستيكي
 ويحتوي على باكور
 يوم




(- - -) : عينة تحتوي
 حديد مبزر مغطى بأنبوب بلاستيكي
 ويحتوي على باكور
 يوم



(- - -) : عينة تحتوي حديد مبزر مغطى بأنبوب بلاستيكي
ويحتوي على باكور يوم

(- -) الذي يظهر مخطط تفصيلي يبين الفرق في عزم الكسر بين

الحديد النظيف المبزر (-) و الحديد المبزر المغطى بأنبوب بلاستيكي و يحتوي على



يوم بين (- -) :

A: رمز الحديد المبزر النظيف (أيام)

J: رمز الحديد المبزر المغطى بأنبوب بلاستيكي و يحتوي عا (أيام)

A': رمز الحديد المبزر النظيف (يوم)

J': رمز الحديد المبزر المغطى بلاستيكي و يحتوي (يوم)

- هناك ملحوظ في النقص في عزم الكسر بين اختبار أيام
- يوم و التعليل يعود انه في اختبار أيام الباكور و فر قوة تماسك و ارتباط كبيرة بين التسليح في حين انه في
 - يوم لم تكفي قوة الارتباط بين الباكور و الخرسانة لتوليد قوة لرفع عزم الكسر في ظل التماسك بين فولاذ التسليح والخرسا .

(- -) حديد مبر يغطيه دهان لميع

في البداية فإننا اعتبرنا هذا المتغير لهذا . . العوامل أو المتغيرات التي تؤثر على فولاذ التسليح لكونه مشابه بشكل كبير جدا لمادة (-) التي تستخدم في دهان فولاذ التسليح في بعض مواقع البناء الهد استخدام هذه المادة هو تشكيل طبقة تحمي الفولاذ من سنرى مدى صحة هذه الحماية .

يظهر الجدول (- -) نتائج فحوصات عينات الجسور المسلحة لفولاذ مبرر مغطى بدهان لميع للفترتين أيام ثم يوم.

(- -) : ر المغطى بدهان لميع

المتغير	(يوم)	العينات (KN)	(KN)	(KN.m)
حديد مبر يغطيه دهان لميع	7	21.5	21.33	3.41
		20.5		
		22		
حديد مبر يغطيه دهان لميع	28	34	35.33	5.65
		32		
		40		
حديد نظيف	7		46.17	7.39
()	28		87.33	13.97

النقص في العزم للحديد المبزر المدهون لميع بعد اختبار أيام = $\frac{7.39 - 3.41}{7.39} * 100\%$

=53.86%

حديد المبزر المدهون لميع بعد اختبار يوم = $\frac{13.97 - 5.65}{13.97} * 100\%$

=59.56%

وبدراسة النتائج يمكن تحليلها كما يلي:

:

هذه النتائج تبين قوة تحمل الحديد الذي يحوي هذا المتغير قليلة جدا مقارنة
بغيرها من المتغيرات وأيضا (- -)
% مما لا شك فيه هذه النسبة كبير . حيد
يعود السبب لكون هذه المادة تشكل طبقة مطاطية تمنع .

(- -) يظهر عينات الحديد بدهان زيت لميع بعد انهيارها (-)
(-) يظهر أشكال الكسر في حديد بدهان زيت لميع




(- - -) : الكسر في عينة تحتوي على حديد مبزر مغطى بدهان زيت لميع بعد انهيارها بعد اختبار أيام




(- - -) : شكل الكسر في عينة تحتوي على حديد مبزر مغطى بدهان زيت لميع بعد انهيارها بعد اختبار أيام




(- - -) :شكل الكسر في عينة تحتوي على حديد مبزر مغطى بدهان زيت لميع بعد انهيارها بعد أيام



(- - -) : عينة تحتوي على حديد مبزر مغطى بدهان زيت لميع بعد أيام



(- - -) : عينة تحتوي على حديد مبزر مغطى بدهان زيت لميع بعد أيام



(- - -) : عينة تحتوي على حديد مبزر مغطى بدهان زيت لميع أيام

ثانيا: () يوم


نلاحظ أن هذه النتائج تبين أن قوة تحمل الحديد الذي يحوي هذا المتغير قليلة جدا وهي تقريبا مشابه لاختبار أيام (- -) % و هذه النسبة كبير جدا وهي تقارب نسبة اختبار أيام % .

النتائج السابقة تؤكد لنا استخدام مادة الالبوكسي في المشاريع الإنشائية لطلاء حديد التسليح لحماية من الصدأ هي عملية تضعف الرابطة بحيث تحتاج القضبان . . . تثبيت اكبر و هذا يتوافق مع متطلبات الكود الأمريكي و الذي يخص زيادة بمقدار نسبة معينة التثبيت Development Length .

نرى هنا انه المفيد إدخال مقارنة بين نتائج اختبار الحديد المبزر المغطى بدهان السيارات له 10.35 KN.M والحديد المبزر المغطى بأنبوب بدهان لميع والذي عزم الكسر له 5.65 KNN.m


الكسر بين الحديد المبزر المغطى بدهان السيارات والحديد بأنبوب بدهان لميع بعد اختبار يوم = $100\% * \frac{10.35 - 5.65}{10.35} = 45.4\%$

(- -) يظهر أشكال الكسر في حديد بدهان زيت لميع .
 يوم (- -) الذي يظهر مخطط تفصيلي يبين الفرق في عزم الكسر بين الحديد النظيف المبزر () و الحديد المبزر المغطى بدهان لميع .




عينة تحتوي على حديد مبزر مغطى بدهان زيت لميع بعد (- - -):

يوم




عينة تحتوي على حديد مبزر مغطى بدهان زيت لميع بعد (- - -):

يوم



عينة تحتوي على حديد مبزر مغطى بدهان زيت لميع (- - -):

يو



- يوم بين (- -) :
- المبزر التنظيف (أيام) :A
- المبزر المغطى بدهان لميع (أيام) :H
- المبزر التنظيف (يوم) :A'
- المبزر المغطى بدهان لميع (يوم) :H'

(-)

(- -) أيام

- بالنسبة لاختبارات الضغط للجسور التي تحتوي على المتغيرات سابقة الذكر فقد ك
- غير نهائية
- يوم
- تحليل نتائج اختبارات الأسبوع واخذ فكرة عن كيفية ا
- (- -) يبين مجمل نتائج الفحوصات للمتغيرات بعد أيام.

(- -) : أيام التي تحتوي على المتغيرات


المتغير	KN	* KN.m	%
. حديد نظيف ()	46.17	7.39	0
. حديد يغطيه	40.53	6.49	12.18
. حديد تغطيه الأتربة	31	4.97	32.75
. حديد يغطيه الزيت	38.5	6.16	16.64
. حديد أملس يحتوي على	40.83	6.53	11.64
. حديد تغطيه	44.67	7.15	3.25

3.65	7.12	44.5	. حديد مبز بلاستيكي باكور
53.86	3.41	21.33	. حديد مبزر يغطيه دهان لميع

$$* \quad = \quad *$$

$$\text{حديد} \quad \text{نظيف} \quad \text{7.39 KN.m} = 0.16 * 46.17 =$$

أيضا يمكننا عرض
 من المتغيرات التي أخذناها . عين الاعتبار و المؤثرة على التماسك بين الخرسانة و فولاذ
 التسليح أيام. (- -)
 تخطيط بياني يظهر التفاوت في عزم الكسر لكل متغير



متغيرات التي تؤثر على تماسك فولاذ لتسليح مع
أيام

(- -):

	KN.m	المتغير
A	7.39	حديد نظيف ()
B	6.49	حديد يغطيه
C	4.97	حديد تغطيه الأتربة
D	6.16	حديد يغطيه الزيت
E	6.53	حديد أملس يحتوي على باكور
F	7.15	حديد تغطيه
J	7.47	حديد مبزر مغلف بأنبوب بلاستيكي
H	3.41	حديد مبزر يغطيه دهان لميع

(- -) يوم

(- -) و المخطط التوضيحي (- -) هي بمثابة النتيجة


النهائية النهائية
 يوم لكن نحن لن نقوم بالحكم على هذه النتائج أنها
 أو اقل درجة خطورة إلى ما ذلك من التخمينات . سنكتفي بعرض النتيجة النهائية ومن ثم
 عرض مقدار القوة التي فقدها كل متغير مقارنة بالحديد المرجع باقي التصورات فسنتركها
 لقارئ هذه الدراسة وأيضا سندعم نتائجنا باستنتاجات و توصيات سنرفقها للدراس .
 نكون قد قدمنا ما هو مفيد.

(- -) :

يوم

المتغيرات

المتغير	KN	KN.m	%
. حديد نظيف ()	87.33	13.97	0
. حديد يغطيه	87	13.92	0.36
. حديد تغطيه الأتربة	52.3	8.37	40.09
. حديد يغطيه الزيت	64.67	10.35	25.91
. حديد أملس يحتوي على	72.66	11.63	16.75
. حديد تغطيه	66.83	10.69	23.48
. حديد مبزر مغلف بأنبوب بلاستيكي باكور	51.67	8.27	40.8
. حديد ر يغطيه لميع	35.33	5.65	56.56



(- -) : الاختلاف في عزم الكسر للمتغيرات التي تؤثر على تماسك حديد التسليح مع

يوم.

	KN.m	المتغير
A	13.97	حديد نظيف ()
B	13.92	حديد يغطيه
C	8.37	حديد تغطيه الأتربة
D	10.35	حديد يغطيه الزيت
E	11.63	حديد أملس يحتوي على باكور
F	10.69	حديد تغطيه
J	8.27	حديد مبزر مغلف بأنبوب بلاستيكي باكور
H	5.65	حديد مبزر يغطيه دهان لميع

والتوصيات

(-) :

يمكننا في نهاية عرض محتويات هذا المشروع نلخص الأفكار التالية والتي توصل لها بالدراسة النظرية والعملية بحيث أن هذه الأفكار تلخص هدف المشروع و هو دراسة تأثير المتغيرات سك بين فولاذ التسليح والخرسانة.

. بعد القيام بالدراسة النظرية للموضوع فقد لاحظنا وجود قناعة عامة عند المختصين بالموضوع بان هناك تأثير للمتغيرات المختلفة والموجودة بالموقع على قوة التماسك بين فولاذ التسليح والخرسانة ولكن حجم هذا التأثير ومدى خطورته غير معر .

. كان الاعتماد في السابق في ظل استخدام قضبان تسليح ملساء على قوى التماسك الكيميائي بين الحديد . في الوقت الحاضر وفي حين وجود قضبان تسليح ذات نتوات تشارك في عملية التماسك بين فولاذ التسليح والخرسانة فانه يجب حماية الحديد من وجود أي مواد قد تضعف تأثير النتوات.

. تم إعداد تصور للمتغيرات المختلفة الموجودة بالموقع والناتجة عن نقص الاهتمام سواء كان ذلك من المراقبين المشرفين على العمل والتي قد يكون لها تأثير على قوة التماسك بين فولاذ التسليح والخرسانة وتشمل هذه المتغيرات وجود صدأ على قضبان التسليح وجود طبقة من الخرسانة سابقة الصب على قضبان التسليح الزيوت المستخدمة في دهان أخشاب البناء والتي قد تغطي سطح قضبان التسليح وجود طين يغطي سطح قضبان التسليح دهان فولاذ التسليح بمواد مانعة للصدأ وجود هذه المتغيرات والتي تؤث

التماسك الميكانيكي بين فولاذ التسليح والخرسانة قمنا بدراسة تأثير عدم وجود النتوءات في قضبان التسليح.

- . بعد القيام بكامل التجارب المخبرية على المتغيرات سابقة الذكر . العديد
- . تحتوي على المتغيرات المعنية لقد تبين هناك نقص . . .
- بين الحديد المبرر النظري () وباقي المتغيرات.
- . بالنسبة للحكم على مدى خطورة كل متغير من المتغيرات المطروحة في هذه الدراسة .
- عرض مخطط يظهر مدى النقص في حمل الكس لكل متغير مقارنة مع الحديد المرجع
- أيام و يوم.

(-) والتوصيات:

. ضرورة الاهتمام بنظافة حديد التسليح وذلك لما له من دور في زيادة قوى تحمل العناصر الخرسانية .

. استعمال خرسانة النظافة قبل عملية وضع حديد التسليح - حتى لا يتأثر المحيط به وبالتالي التأثير على قوى الترابط بين فولاذ التسليح .

. قبل القيام بعملية الصب في الموقع يجب التأكد من أن فولاذ التسليح مرتفع عن الطوبار، حتى لا يلامس أخشاب الطوبار وذلك لمنع التصاق الزيوت المستخدمة في دهان أخشاب الطوبار بفولاذ التسليح يجب ملاحظة وجود cover للخرسانة بمسافة كافية لحماية فولاذ التسليح.

. في حالة وجود قضبان تسليح يغطي سطحها الخارجي طبقة من الصدأ فإنه ينصح بتنظيف القضبان باستخدام فرشاة سلك أما إذا كان الصدأ من النوع الشديد فإنه لا ينصح باستخدام هذه القضبان إلا في الأعمال الإنشائية غير الهامة والتي لا تشكل

. في حالة تخزين قضبان تسليح في موقع فإننا ننصح بعدم تعريضها لعوامل التآكل التي أيضا ننصح بإبعاد فولاذ التسليح عن الأتربة والتي قد تلتصق بالقضبان

. تشجيع استعمال الباكور وذلك لما له من اثر في زيادة قوى الترابط بين فولاذ التسليح

في حالة قضبان الحديد المبزرة
أيضا زيادة قوى التحمل في حالة وجود قضبان تسليح ملساء.

. تأثير كان للعملية الـ فيها طلاء فولاذ التسليح بدهان لميع حيث كانت

في الحالة التي تم فيها تغطية فولاذ التسليح %59.56

عملية وضع الباكور فيه وتجنب قوى الترابط الناتجة عن البروزات فكانت نسبة

في حالة الطلاء بالزيت تغطية الخرس %40.8

في حين كان

تأثير %0.36

الفصل الأول :مقدمة

(١-١) نظرة عامة

(٢-١) أهمية الموضوع

(٣-١) الأهداف

(٤-١) منهجية البحث

(٥-١) نطاق المشروع

الفصل الثاني : الدراسات السابقة

- (-) حديد التسليح
- (- -)
- (- -) قضبان التسليح مع الخرسانة (Bond)
- (- -) مواصفات حديد التسليح
- (-) مشاكل حديد التسليح
- (-) الخرسانة
- (- -)
- (- -)
- (- -) الأعمال المخبرية للخرسانة
- (-)
- (- -)
- (- -)
- (-) فشل الرابطة بين الخرسانة وحديد التسليح

الفصل الثالث: خطة البحث

(-)

(-) مراحل الإعداد للعينات ()

(- -) عملية لمكونات الخلطة الخرسانية

(- -) تصميم الخلطة الخرسانية Mix Design

(- -) حسابات تسليح الجسور المستخدمة

(-) تحضير جدول بالمتغيرات

(-)

الفصل الرابع: الأعمال المخبرية

(-)

لتصميم الخلطة الخرسانية (-)

عملية تحضير فولاذ التسليح (-)

عملية الخلط والصب (-)

عملية تحميل العينات (-)

فحص إجهاد الشد لقضبان التسليح (-)

الفصل الخامس : النتائج وتحليلها

- (-)
- (-) نتائج اختبارات المتغيرات وتحليلها
- (- -) حديد نظيف ()
- (- -) حديد ر يغطيه الصدأ
- (- -) حديد تغطيه الأتربة
- (- -) حديد يغطيه الزيت
- (- -) حديد أملس يحتوي على باكور
- (- -) حديد تغطيه
- (- -) حديد مبزر مغطى بأنبوب بلاستيكي ويحتوي على باكور
- (- -) حديد مبزر يغطيه دهان لميع
- (-)
- (- -) أيام
- (- -) يوم

الفصل السادس: الاستنتاجات و التوصيات

(-)

و التوصيات (-)

(-) التوصيات للدراسات المستقبلية

الملاحق

الملحق : أ

طريقة عمل التجارب المخبرية

الملحق : ب

جداول تصميم الخلطة الخرسانية

الملحق :: ج

فحوصات فولاذ التسليح

طريقة عمل التجارب المخبرية

التحليل بالمناخل

- الحصمة الخشنة:

يتم وزن كمية محددة من الحصمة الخشنة وتستبعد منها الأجزاء المارة من منخل رقم 3/ 8 أنش.

وللتأكد من خلو العينة من المواد الضارة العالقة بها، تغسل العينة بالماء وتجفف في فرن درجة حرارته 110 درجة مئوية. بعد ذلك تغمر العينة بماء درجة حرارته من 15-25 درجة حرارة مئوية لمدة 24 ساعة، ثم تخرج العينة من الماء وتجفف بواسطة تيار هوائي دافئ أو بقطعة قماش في حالة الحبيبات الكبيرة. توزن العينة الجافة السطوح في الهواء ثم توضع في سلة شبكية تعتبر منخل رقم 4 أنش، وتوزن العينة مغمورة بالماء، ثم تجفف العينة في فرن درجة حرارته 110 درجة مئوية. يتم تحديد كل من الوزن النوعي ونسبة الامتصاص من خلال العلاقتين التاليتين:

الوزن النوعي = (وزن العينة جافة في الهواء) / (وزن العينة جافة في الهواء - وزن العينة في الماء)

نسبة الامتصاص = (وزن العينة مشبعة في الهواء - وزن العينة جافة في الهواء) / (وزن العينة جافة في الهواء)

- الحصمة الناعمة:

الحصمة الناعمة (رمل + سمسية) حيث توزن عينة من كل من الرمل والسمسية وتغسل لإزالة المواد التي تمر من منخل رقم 200 ، تجفف في فرن درجة حرارته 110 درجة مئوية حتى يثبت الوزن، يتم غمر العينتان في الماء لمدة 24 ساعة ثم تجفف السطوح الخارجية بواسطة

تيار هوائي دافىء أما السمسمة فتجفف بواسطة قطعة قماش . ونظرا لحساسية هذه التجربة يتم التأكد من جفاف السطوح الخارجية ووزن كمية من كلا المادتين لأقرب 0.10 غم، ثم توضع عينة السمسمة في فرن درجة حرارته 110 درجة مئوية وتوزن العينة جافة في الهواء. أما بالنسبة لعينة الرمل لحساب وزن النوعي يتم ملا دورق زجاجي بالماء لعلامة محددة ويوزن، ثم توضع العينة جافة الموزونة (جافة السطوح) في الدورق و يملأ مرة ثانية بالماء حتى العلامة ويتم رج الدورق جيدا ويدون وزنه، يفرغ الدورق (العينة والماء) في وعاء و تجفف في فرن درجة حرارته 110 درجة مئوية، ثم توزن العينة جافة. وبالتالي يتم تحديد الوزن النوعي للسمسمة كما للحصمة الخشنة، أما الرمل فيحدد كالآتي:

الوزن النوعي = (وزن العينة جافة في الهواء) / ((وزن الدورق الزجاجي مملوء + وزن العينة جافة في الهواء - وزن العينة و الماء و الدورق)

نسبة الامتصاص = (وزن العينة جافة السطوح - وزن العينة جافة في الهواء) / (وزن العينة جافة في الهواء)

الأجهزة المستخدمة:

- مجموعة من المناخل القياسية للحصمة الناعمة:



جدول (أ-١): مجموعة المناخل القياسية للحصمة الناعمة

()	()
4.76	No 4
3.36	8
1.18	16
0.6	30
0.3	50
0.15	100
-	pan

- مجموعة مناخل للحصمة الخشنة:



جدول (أ-٢): مجموعة المناخل القياسية للحصمة الناعمة

()	()
37.5	1.5
25	1
19	3/4
12.5	1/2
9.5	3/8
4.67	4
-	pan

- منخل رقم 200 لغسل وسكب المياه عليه.
- ميزان لا تقل حساسيته عن 0.1 غم.
- فرن تجفيف



طريقة :

١. نأخذ عينة مناسبة من الحصمة ونجففها في الفرن على درجة حرارة (110-105) درجة مئوية ونوزنها وليكون وزنها (أ)
٢. نغسل العينة ونسكب ماء الغسيل عليها من منخل رقم ٢٠٠ حتى يصبح ماء الغسيل صافيا
٣. تعاد المواد المحجوزة على منخل رقم ٢٠٠ للعينة وتوضع في الفرن وتجفف ثم توزن وليكن وزنها (ب)
٤. نسبة المواد الناعمة والمارة من منخل ٢٠٠ = (أ-ب/ب) x ١٠٠ %.
٥. نرتب كل من المناخل القياسية تصاعديا لطل نوع من الحصمة عل حدا ونجهزها للتحليل
٦. نضع العينة على مجموعة المناخل القياسية ومن ثم نضعها على الهزاز الميكانيكي لمدة كافية من الزمن
٧. نحسب وزن المواد المتبقية على كل منخل والنسبة المئوية لكل منها كما في الجدول التالي

جدول (أ-٣): التحليل بالمناخل

النسبة المئوية	النسبة المئوية التراكمية	()	النسبة المئوية	()	

معايير النعومة = مجموع النسب المئوية المتبقية المتراكمة

مجموع النسب المئوية المتبقية

. /الكثافة النوعية:

لإيجاد الوزن النوعي للركام الخشن والناعم بما فيه من فراغات يتم الوزن.
تتكون الأجهزة من الآتي:

- أ- ميزان ذو حساسية يصل إلى % 03 من وزن العينة
- ب- قضيب صب قطره 5/8 in تقريبا وطوله 42 in وإحدى نهايتيه مستديرة
- ج- مكيال معدني واسطواني الشكل ويكون مستويا من أعلى وأسفل لضبط القياس الداخلي كما يجب أن يكون صلبا يتحمل الاستعمال الشديد

طريقة :

- ١: يتم وزن المكيال فارغا
٢. يملئ المكيال لخمسة ويسوى المنسوب للأعلى بالأصابع ويدك سطح الطبقة بقضيب الدك ٢٥ مرة موزعة على كل السطح، ثم يملئ المكيال للخمس الثاني ويدك ٢٥ مرة، ثم يملئ المقياس لنهايتيه ويدك ٢٥ مرة، وتزال المواد الزائدة باستعمال الجزء المستقيم بقضيب الدك وذلك لتسويته.
٣. يراعا عند دك الطبقة الأولى أن لا يسمح للقضيب بان يخترق الطبقة لقاع المقياس، وعند دك الطبقة الثانية والنهاية يكون الدك كافيا لان يخترق القضيب قاع الطبقة السابقة لها للمواد الموضوعه في المقياس
٤. يحدد الوزن الصافي للمواد في المكيال = وزن الوعاء مع المادة - وزن الوعاء فارغا

$$\text{حجم الاسطوانة} = L * \pi(D * D / 4)$$

الوزن النوعي = الوزن / الحجم

• :

-

الأجهزة والأدوات:

١. ميزان ذو سعة ٥ كغم ولا تقل حساسيته عن ٥ كغم
٢. سلة شبكية ذات ارتفاع ٨ انش وقطر ٨ انش مزودة بشبكة من منخل رقم ٤.
٣. وعاء مناسب لغمر العينة والسلة الشبكية بالماء.

:

١. يؤخذ حوالي ٥ كغم من الحصمة الخشنة.
٢. تغسل العينة لإزالة المواد الناعمة والضارة العالقة بها وتجفف في فرن درجة حرارته ١١٠ درجة مئوية
٣. تغمر العينة في الماء لمدة ٢٤ ساعة بدرجة ١٥-٢٥ درجة مئوية.
٤. إخراج العينة من الماء وتجفف الحبيبات بواسطة تيار دافىء.
٥. توزن العينة الجافة الجافة السطوح في الهواء ثم توضع في السلة الشبكية وتوزن وهي مغمورة بالماء.



٦. توزن العينة في فرن درجة حرارته ١١٠ درجة مئوية، ثم يتم إجراء الحسابات التالية:

جدول (أ-٤): الوزن النوعي ونسبة الامتصاص للركام الخشن

البيان	
وزن العينة جافة (أ)	
وزن العينة جافة السطوح (ب)	
وزن العينة مشبعة بالماء (ج)	
الوزن النوعي المجموعي [أ/(ب-ج)]	
الوزن النوعي لعينة مشبعة السطوح [ب/(ب-ج)]	
الوزن النوعي الظاهري (WSSD) [أ/(أ-ج)]	
نسبة الامتصاص (AC) [بأ/(أ*١٠٠%)]	

: :

الأجهزة :

١. ميزان ذو حساسية ٠.١ غم
٢. دورق زجاجي سعة ٥٠٠ سم^٣

:

١. تؤخذ عينة مناسبة من الحصمة الناعمة وتغسل لإزالة المواد التي تمر من منخل رقم ٢٠٠.
٢. تجفف العينة في فرن على درجة حرارة ١١٠ م حتى يثبت الوزن.
٣. تغمر العينة في الماء مدة ٢٤ ساعة ثم تجفف الطروح الخارجية تحت تأثير هوائي دافئ.
٤. بعد التأكد من جفاف السطوح الخارجية للعينة نزنها لأقرب ٠.١ غم وليكن وزنه (أ).
٥. يملأ الدورق الزجاجي بالماء ويوزن وليكن (ب).



٦. توضع العينة في الدورق يملأ الخير بالماء ثم يوزن وليكن (ج)



٧. تخرج العينة من الدورق وتجفف في درجة حرارة ١١٠ ثم توزن وليكن (د)، ويتم إجراء الحسابات التالية:

جدول(أ-٥): الوزن النوعي ونسبة الامتصاص للركام الناعم

	البيان
	وزن العينة جافة السطوح (أ)
	وزن الدورق مملوء بالماء حتى العلامة (ب)
	وزن الدورق والعينة مملوءة بالماء حتى العلامة (ج)
	وزن العينة جافة (د)
	الوزن النوعي ألمجموعي $[د/(ب+أ+ج)]$
	الوزن النوعي لعينة مشبعة السطوح $[أ/(ب+أ+ج)]$
	الوزن النوعي الظاهري (WSSD) $[د/(ب+د+ج)]$

. التحليل بالمناخل

• :

جدول (أ-٦): نتائج التحليل بالمناخل للحصمة الخشنة

النسبة المئوية %	النسبة المئوية التراكمية %	()	النسبة المئوية %	()	
100	0	0	0	0	1.5
100	0	0	0	0	3/4
28	72	1440	72	1440	3/8
1.2	98.8	1976	26.8	536	4
0.1	-	1998	1.1	22	pan

نلاحظ من هذه التجربة أن المقياس الاعتباري الأكبر للركام الخشن (٣/٨)

•

جدول (أ-٧): نتائج التحليل بالمناخل للحصمة الناعم

النسبة المئوية المحجوزة التراكمية %	()	النسبة المئوية %	()	
4.44	44.325	4.44	44.352	٤
14.717	147.168	10.28	102.816	8
19.353	193.536	4.46	46.368	16
20.158	201.58	0.804	8.046	30
79.63	796.302	59.47	590.72	50
98.984	989.84	19.35	193.536	100
-	-	1.008	10.08	pan

معايير النعومة = مجموع النسب المئوية المتبقية المتراكمة

مجموع النسب المئوية المتبقية

$$2.4 = 237.28/100 = \text{معامل النعومة}$$

. /الكثافة النوعية:

- -

وزن المكيال فارغا=6.84kg

وزن المكيال مع الحصمة الناعمة=22.525kg

وزن المكيال مع الحصمة الخشنة=21.87kg

الصافي للمواد في المكيال للحصمة الناعمة = وزن الوعاء مع المادة – وزن الوعاء فارغا

$$22.525-6.84=$$

$$15.685kg=$$

الصافي للمواد في المكيال للحصمة الناعمة = وزن الوعاء مع المادة – وزن الوعاء فارغا

$$21.87-6.84=$$

$$15.03kg=$$

قطر الاسطوانة=26.6cm

ارتفاع الاسطوانة=18.15cm

حجم الاسطوانة = $L*\pi(D*D/4)$

$$18.15* \pi(26.6*26.6)/4=$$

$$10081.14cm^3 =$$

الوزن النوعي = الوزن / الحجم

الوزن النوعي للحصمة الناعمة=15.685/10081.14

$$0.00156kg/cm^3=$$

الوزن النوعي للحصمة الخشنة=15.03/10081.14

$$0.00149kg/cm^3=$$

: .
-

جدول (أ-٨): نتائج تجربة الوزن النوعي ونسبة الامتصاص للركام الخشن

البيان	
وزن العينة جافة (أ)	٩٥٠
وزن العينة جافة السطوح (ب)	٩٦٩.٣
وزن العينة مشبعة بالماء (ج)	٦٠٩.٣
الوزن النوعي المجموعي [أ/(ب-ج)]	٢.٦٣٨
الوزن النوعي لعينة مشبعة السطوح [ب/(ب-ج)]	٢.٦٩٢
الوزن النوعي الظاهري (WSSD) [أ/(أ-ج)]	٢.٧٨٨
نسبة الامتصاص (AC) [ب-أ/(أ*١٠٠%)]	%٢.٣

: :

جدول (أ-٩): نتائج تجربة الوزن النوعي ونسبة الامتصاص للركام الناعم

	البيان
٣٠٠	وزن العينة جافة السطوح (أ)
٩٢٤.٢	وزن الدورق مملوء بالماء حتى العلامة (ب)
١١٠٧	وزن الدورق والعينة مملوءة بالماء حتى العلامة (ج)
٢٩٤.١	وزن العينة جافة (د)
٢.٥٠٩	الوزن النوعي ألمجموعي [د/(ب+أ-ج)]
٢.٥٦	الوزن النوعي لعينة مشبعة السطوح [أ/(ب+أ-ج)]
٢.٦٤	الوزن النوعي الظاهري (WSSD) [د/(ب+د-ج)]
%٢	نسبة الامتصاص (AC) [أ-د/(د*١٠٠%)]

. أسيجالوف سترونجين-ترجمة الدكتور داود سليمان المنير - - ثانية -
- دار الأمير للطباعة والنشر - الاتحاد السوفيتي -

. المهندس عزيز خلاط . .
-المجموعة الفنية في الخرسانة المسلحة -
ية للفرير - جمهورية مصر العربية-الإسكندرية.

.الكود العربي لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية-
- اتحاد المهندسي

. مواصفات لمشروع مدرسة منشأة في الخليل

. الدكتور علاء محمود حين التميمي-طبعة ثانية -
- تصميم المنشآت الخرسانية و
- دار المناهج للنشر و التوزيع-المملكة الأردنية الهاشمية-
.

6. <http://www.google.com> ()

7. Chu-Kia Wang, Charles G. Salmon, Reinforced Concrete Design, Addison-Wesley, 1998.

8. ACI-Code, 1992, Building Engineer.